

现货供应原料PA66N-276热稳德国巴斯夫

产品名称	现货供应原料PA66N-276热稳德国巴斯夫
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	27.80/千克
规格参数	德国:巴斯夫 N-276:热稳 现货供应:原料
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

现货供应原料PA66N-276热稳德国巴斯夫

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Processing - Injection Molding (English) Technical Datasheet (English)

UL 黄卡 2

E36632-317040

搜索 UL 黄卡

BASF Corporation

Ultramid

供货地区

北美洲

填料/增强材料

玻璃\矿物, 40% 填料按重量

添加剂

热稳定剂

性能特点

热稳定性

机构评级

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.50

g/cm

ISO 1183

机械性能

额定值

单位制

测试方法

拉伸模量 (23 ° C)

10800

MPa

ISO 527-2

拉伸应力 (断裂, 23 ° C)

135

MPa

ISO 527-2

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

3.0

%

ISO 527-2

弯曲模量 (23 ° C)

9800

MPa

ISO 178冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度

ISO 179

-30 ° C

3.5

kJ/m

23 ° C

3.8

kJ/m

简支梁缺口冲击强度

ISO 179

-30 ° C

40

kJ/m

23 ° C

45

kJ/m

悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)

4.2

kJ/m

ISO 180

热性能

额定值

单位制

测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

255

° C

ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火

242

° C

ISO 75-2/A

溶融温度 (DSC)

260

° C

ISO 3146