

## 2A01光亮铝板 超薄2A01铝板厚度公差

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 2A01光亮铝板 超薄2A01铝板厚度公差      |
| 公司名称 | 安阳哈曼建材有限公司                 |
| 价格   | 26.00/公斤                   |
| 规格参数 | 品牌:美铝<br>型号:2A01<br>产地:西南铝 |
| 公司地址 | 内黄县城硝河大道北段东侧               |
| 联系电话 | 0769-81589613 13925832846  |

## 产品详情

2A01光亮铝板 超薄2A01铝板厚度公差 2A01光亮铝板 超薄2A01铝板厚度公差

2A01 (LY1) 铝合金简介：2A01铝合金，为低强度硬铝，为铆接铝合金结构用主要铆钉材料。

2A01 (LY1) 铝合金化学成分：铝 Al：余量 硅 Si：0.50 铜 Cu：2.2~3.0 镁 Mg：0.20~0.50 锌 Zn：0.10 锰 Mn：0.20 钛 Ti：0.15 铁 Fe：0.000~0.500 注：单个：0.05；合计：0.10

2A01 (LY1) 铝合金力学性能：抗剪强度 (MPa)：186 注：线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能试样尺寸：所有线材直径

2A01 (LY1) 铝合金热处理规范：1. 完全退火：加热370~450；随材料有效厚度的不同，保温时间为30~120min；以30~50/h的速度，随炉冷至300以下，再空冷。2. 快速退火：加热350~370；随材料有效厚度的不同，保温时间为30~120min；空或水冷。3. 淬火和时效：淬火495~505，水冷；自然时效室温，96h。状态：铆钉用铝及铝合金线材 (T4态)

2A01 (LY1) 铝合金特性及适用范围：2A01在淬火和自然时效后的强度较低，但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高，冷态下塑性尚好)，焊接性与2A11相同；可切削性尚可，耐蚀性不高；铆钉在淬火和时效后进行铆接，在铆接过程中不受热处理后的时间限制。2A01耐热锻铝。热态下可塑性稍低，可进行热处理强化，高温强度高，无挤

压效应；焊接性能与2A70相同，耐腐蚀性尚可，但有应力腐蚀倾向，可切削性尚可。

东莞欧艺德公司常备货规格：铝薄板：0.5mm-3.0mm\*1220mm\*2440mm或1000mm\*2000mm（规格可裁切）铝厚板：3.0mm-500mm\*1000mm\*2000mm或1220mm\*2440mm（规格免费切割）铝管：10\*5 20\*10 25\*10 30\*15 30\*10 30\*22 30\*25 50\*40 50\*45 160\*140 200\*180 500\*480（常备货常规规格）铝棒材现货规格：3.0mm-500mm(直径)铝卷：1060、1070、1080、1090、1100、3003、3004、3005、5052、5083、5754、5A05、5056、6061、6063、6082、6060等厚度0.10mm----12mm(可根据客户要求定做)铝棒材：1050、1060、1100、2A12、2024、2017、2011、2014、3003、3004、5A05、5052、5083、5056、6061、6063、6082、6060、7075、7050、7A04、7A09、7A03等

东莞欧艺德售后服务、服务承诺：1.为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。2.实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、加工及装车发货。3.积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决的主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。4.原厂材质证明书,检测证明书,海关商品购买凭证,欧盟EU-ROHS SGS环保书,一站式开切剪分条研磨等服务,售后技术咨询服务。

联系方式：

公司名称：东莞市长安欧艺德金属材料有限公司移动电话:133联9271系2556(李先生)