

POM深圳杜邦100P请来电详谈价格

产品名称	POM深圳杜邦100P请来电详谈价格
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	POM深圳杜邦100P:POM深圳杜邦100P 深圳杜邦100P:深圳杜邦100P 深圳杜邦:深圳杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

供应POM深圳杜邦100P , 500P

性能额定值单位测试方法吸水量ASTM D-570 (50%相对湿度)0.21% (24小时浸渍)0.23%
(浸渍平衡点)0.90%比重1.41ASTM D-792自燃性HBUL 94IZOD冲击试验
(无缺口23)>5300j/mASTM D-256破裂点拉伸变形量 (100)>260%ASTM D-638洛氏硬度94M scaleASTM
D-785挠曲系数 (70)1580MPaASTM D-790线性热膨胀系数 (104-160)14.010-5m/m ASTM
D-696破裂点拉伸变形量 (-55)40%ASTM D-638挠曲变形强度 (23)98MPaASTM D-790熔点175 ASTM
D-2133热畸变温度ASTM D-648 (1.8MPa)136 (0.5MPa)172 挠曲系数
(122)685MPaASTM D-790抗剪强度 (23)66MPaASTM D-732IZOD冲击试验 (23)135j/mASTM
D-256拉伸强度 (70)45MPaASTM D-638压缩应力 (23 ,10%变形)123MPaASTM D-695破裂点拉伸变形量
(23)65%ASTM D-638抗电弧 (3.1mm)220secASTM D-495弹性系数 (23)3220MPaASTM
D-638IZOD冲击试验 (缺口-40)95j/mASTM D-256抗拉伸冲击强度 (长试片23)525kj/mASTM
D-1822模收缩2.2-2.4%ASTM D-2133拉伸强度 (122)26MPaASTM D-638介电强度 (瞬间Short
time(2.3mm))19.7kv/mmASTM D-149