

PA12 瑞士EMS LV-3H

产品名称	PA12 瑞士EMS LV-3H
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	68.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

客户至上，品质第一，诚信为本，持续发展，企业宗旨

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	密度	dry	ISO 1183	1.22	
	吸水性	23	ISO 62	1.1	
	吸湿性	23 /50%rh	ISO 62	0.6	
物理性能	线成型收缩率	long,纵向	ISO 294	0.10	
	线成型收缩率	trans,横向,dry	ISO 294	0.75	
机械性能	冲击强度	Charpy,-30 ,cond	ISO 179/2-1eU	80	
	冲击强度	Charpy,23 ,cond	ISO 179/2-1eU	80	
	断裂伸长率	5mm/min,cond	ISO 527	8	
	缺口冲击强度	Charpy,-30 ,cond	ISO 179/2-1eA	15	
	肖氏硬度	cond	ISO 2039-1	77	
	拉伸断裂强度	5mm/min,cond	ISO 527	105	
	缺口冲击强度	Charpy,23 ,cond	ISO 179/2-1eA	20	
	拉伸模量	1mm/min,cond	ISO 527	6000	
电气性能	表面电阻率	cond	IEC 60093	1012	

	体积电阻率	dry,cond	IEC 60093	1011	
	耐电弧性	cond	IEC 60112	600	
	介电强度	dry,cond	IEC 60243-1	35	
热性能	热膨胀系数	23-55 ,dry(横向)	ISO 11359	1.5	
	最大使用温度	long term,dry	ISO 2578	90-120	
	热变形温度	8.00MPa,dry	ISO 75	160	
	热膨胀系数	23-55 ,dry	ISO 11359	0.2	
	最大使用温度	short term,dry	ISO 2578	150	
	阻燃性	0.8mm	ISO 1210	HB	
	熔点	DSC,dry	ISO 11357	178	
	热变形温度	1.80MPa,dry	ISO 75	160	

精诚合作，共创辉煌！