

防火级PC ABS台湾奇美PC-540

产品名称	防火级PC ABS台湾奇美PC-540
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PC/ABS台湾奇美PC-540:PC/ABS台湾奇美PC-540 台湾奇美PC-540:台湾奇美PC-540 台湾奇美:台湾奇美
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PC/ABS台湾奇美PC-540

企业宗旨： 专注品牌，专业服务！

全球供应， 全球信赖！

追求完美， 客户至上！

企业精神： 开拓 发展 求实，

锐意进取！！

企业核心： 诚信责任， 学习创新， 协作共赢， 客户至上!!

为客户创造价值， 为员工创造机会， 为企业和社会创造效益!!!

网上价位与市面价位都有波动，欢迎您来电或面议商讨！

手机：13332621862刘小姐 微信手机同号 QQ:1363425575

特性

耐热性，高

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.18g/cm³ASTM D792, ISO 1183熔流率（熔体流动速率）(260 ° C/2.16 kg)22g/10 minASTM D1238溶化体积流率（MVR）(260 ° C/2.16 kg)23.5cm³/10minISO 1133Spiral Flow11.2cm内部方法收缩率 - 流动0.40 到 0.60%ASTM D955吸水率 (23 ° C, 24 hr)0.40%ASTM D570硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)118ASTM D785机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 屈服, 23 ° C58.8MPaASTM D638 屈服64.0MPaISO 527-2/50 断裂53.0MPaISO 527-2/50伸长率 断裂, 23 ° C100%ASTM D638 断裂95%ISO 527-2/50弯曲模量 23 ° C2460MPaASTM D790 -- 12500MPaISO 178弯曲强度 23 ° C89.2MPaASTM D790 -- 298.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法悬臂梁缺口冲击强度 3.18 mm640J/mASTM D256 --43kJ/mISO 180/1A热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火 392.0 ° C ASTM D648 1.8 MPa, 未退火85.0 ° C ISO 75-2/A 1.8 MPa, 退火96.0 ° C ISO 75-2/A维卡软化温度 --107 ° C ASTM D1525 4 --106 ° C ISO 306/A50 --99.0 ° C ISO 306/B50线形热膨胀系数 - 流动 (40 到 100 ° C)6.0E-5 到 8.0E-5cm/cm/ ° C ASTM D696可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级UL 94 1.50 mmV-0UL 94 2.00 mm5VBUL 94注射额定值单位制干燥温度90.0 ° C干燥时间4.0hr料筒后部温度200 到 220 ° C料筒中部温度230 到 250 ° C料筒前部温度220 到 240 ° C模具温度40.0 到 70.0 ° C备注1 .2.0 mm/min2 .2.0 mm/min3 .120 ° C/hr4 .速率 A (50 ° C/h), 压力1 (10N)