

PA6 美国杜邦 73G43HSL

产品名称	PA6 美国杜邦 73G43HSL
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期 A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度		ISO 1183	1.47
	收缩率	横向流量: 23	ISO 294-4	1.1 到 1.5
机械性能		流量: 23	ISO 294-4	1.2 到 1.6
	拉伸应力	屈服, 23	ISO 527-2	85.0
	拉伸应变	屈服, 23	ISO 527-2	6.0
	弯曲模量	23	ISO 178	5800
	弯曲强度	23	ISO 178	140
热性能	悬壁梁缺口冲击强度	23	ISO 180	5.0
	热变形温度	1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/A	125
	熔融温度 (DSC)		ISO 3146	260
	UL 阻燃等级	0.750 mm	UL 94	HB