

# 承钢40mn 40mn价格 40mn链条钢

产品名称	承钢40mn 40mn价格 40mn链条钢
公司名称	上海有象贸易发展有限公司
价格	4750.00/吨
规格参数	承钢:2.5*1250*C 40mn:3.0*1250*C 承钢:3.0*1250*2500
公司地址	上海市宝山区友谊路1588弄7号楼5层
联系电话	021-66930127 18116272782

## 产品详情

40mn2.5\*1250\*C承钢兴晟库

40mn3.0\*1250\*C承钢兴晟库

40mn3.0\*1250\*2500承钢兴晟库

40mn3.0\*1250\*4000承钢兴晟库

40mn4.0\*1250\*C承钢兴晟库

40mn4.0\*1250\*2500承钢兴晟库

40mn4.0\*1250\*4000承钢兴晟库

40mn4.5\*1250\*C承钢兴晟库

40mn5.0\*1250\*C承钢兴晟库

40mn6.0\*1250\*C承钢兴晟库

40mn6.5\*1250\*4000 承钢兴晟库

40mn8.0\*1250\*C承钢兴晟库

40mn9.5\*1250\*C承钢兴晟库

40mn10\*1250\*C承钢兴晟库

40Mn碳素结构钢可在正火状态下使用，也可在淬火和回火状态下使用。切削加工性能好，冷变形时的塑性中等，焊接性能不良。用于制造承受疲劳负荷的零件，如轴辊及高应力下工作的螺钉、螺帽等。淬透性略高于40钢。热处理后，强度、硬度、韧性比40钢稍高，冷变形塑性中等，可切削性好，焊接性低，具有过热敏感性和回火脆性，水淬易裂。适用于耐疲劳件、曲轴、辊子、轴、连杆。

## 化学成分

碳 C : 0.37 ~ 0.45

硅 Si : 0.17 ~ 0.37

锰 Mn : 0.70 ~ 1.00

硫 S : 0.035

磷 P : 0.035

铬 Cr : 0.25

镍 Ni : 0.30

铜 Cu : 0.25

## 力学性能；

抗拉强度  $b$  (MPa) : 590(60)

屈服强度  $s$  (MPa) : 355(36)

伸长率  $\delta_5$  (%) : 17

断面收缩率 (%) : 45

冲击功  $A_{kv}$  (J) : 47

冲击韧性值  $k_v$  (J/cm<sup>2</sup>) : 59(6)

硬度：未热处理 229HB;退火钢 207HB

试样尺寸：试样尺寸为25mm

## 热处理规范；

正火,860 ;淬火,840 ;回火,600 。

交货状态；

以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。

钢的淬火

淬火是将钢加热到临界温度以上，保温一段时间，然后很快放入淬火剂中，使其温度骤然降低，以大于临界冷却速度的速度急速冷却，而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度，但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有：水、油、碱水和盐类溶液等。

上海有象贸易发展有限公司销售韩国埔项、日本日新、住友钢带母料，我们与韩国，日企等国家建立起长期的合作关系。从韩国、日本、采购优质原料，通过星诺生产改轧工艺与品质管理、精益求精，冷轧，热轧工艺和技术的不断创新，生产出高端高品质高精密产品。

主营业务涉及镀锌、酸洗、电工钢、汽车结构钢，镀铝锌等产品的加工及配送业务。

凭借我司品牌、技术、管理、创新、人才、服务等方面的优势，及长期合作中的同舟共济，赢得了诸多友人的信赖和支持。公司借助完善的物流体质，为客户提供快捷，优质的个性化服务。下游合作项目广泛涉及家电，汽车，建筑等领域。公司所经营的产品具有严格的质量保证，这得益于我司与宝钢、马钢、首钢、鞍钢、邯钢等国内主流的大型钢厂多年来建立的长期稳定的合作关系。

我司致力于渠道网络桥梁构架，促进供应和需求持续合作，力求成为生产和消费之间和谐，通畅的次序架构者。借助于在人才、物流、信息、资本市场进行的卓越统筹，我司已在宁波、常州、天津设立了子公司，在无锡设立了加工处，更好的为客户提供优质的服务。

上海有象贸易发展有限公司 乐信 18116272782