

# 取代赢创S1402的聚酯多元醇

产品名称	取代赢创S1402的聚酯多元醇
公司名称	上海殊誉化工有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	羟值:7-10 颜色:白色 特点:大分子量结晶树脂
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢二层930室
联系电话	021-62187028 13771032010

## 产品详情

### S3049大分子量结晶型聚酯多元醇

PUR热熔胶是一种新型热熔胶，由于是反应型热熔胶，因此具有耐温好，内聚强度高的特点。但是PUR热熔胶却存在初粘力不强的弱点，有的解决这个问题采用加入热塑性增粘树脂，但是很难达到理想的结果，增粘树脂增多会影响最终强度。

S3049是一款大分子量的聚酯多元醇，一般羟值在7左右，分子量15000。由于分子量较大，体系中范德华力增多；另外，S3049属于结晶型产品，粘度160度条件下80 Pa.S，以上的特点对提高初粘力起到了关键的作用。

S3049一旦冷却粘接强度很大，可以起到快速定位的作用。可以解决木工包覆胶膜材料的反弹造成的粘接失败；对于木工平贴同样可以解决由于板材太厚造成的反弹情况。

建议添加量：5-8%。

S3049的参数如下

软化点	100
熔点	89-99
酸值	2 mg KOH/g
羟值	4-10 mg KOH/g
玻璃化温度	-10
开放时间（材料本身）	15 S
抗拉强度（材料本身）	10 N/mm <sup>2</sup>
密度	1.2 g/m <sup>3</sup>
熔融粘度	80 Pa.S(160 )