

# 水性单组份高耐RCA乳液X-PU695

产品名称	水性单组份高耐RCA乳液X-PU695
公司名称	东莞新骅新材料科技有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	PH值1%H2O:7-8 X-PU695: 50% 组成::水性丙烯酸改性聚氨酯乳液
公司地址	东莞市万江区新和工业区华尔泰路五盈科技园
联系电话	86-076923027989 13215170439

## 产品详情

### 水性丙烯酸改性聚氨酯高耐RCA乳液X-PU695

说明：本品是新一代高性能水性丙烯酸改性聚氨酯乳液。

#### 典型特性（不可作为规格）

外观: 微黄色稠粘液体  
固含: 50%  
组成: 水性丙烯酸改性聚氨酯乳液  
粘度23 : 1000-1200CP  
  
延伸率: 150-200%  
PH值1%H2O: 7-8  
  
离子性: 阴离子  
  
硬度: 1H

组份： 单组份

玻璃化温度TG: 90

主要用于ABS、PC、PC+玻纤、碳纤维材料等、、、

施工工艺：

施工粘度工艺： 13秒  
喷4次

喷涂方式： 人工喷涂  
枪口径1.5

水性银漆烘烤条件： 70  
30min

湿膜厚度： 20um

干膜后： 15um

注意事项：属阴离子乳液，使用时应避免与强酸碱或阳离子体系拼混使用。

本品为成膜树脂，应避免将产品长期直接暴露在空气中。

注意：本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。使用前请预先进行可行性实验确定产品应用之具体情况。

贮存条件：

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在5oC-35oC，应避光密封保存，过低（5 以下）或过高的温度可能导致水分散液结块、分层。

为确保产品质量，容器开封后应尽快用完，不用时须将容器盖紧。

有效贮存期自包装之日起为12个月。

本品为非危险品可按一般化学品运输；60kg 125kg  
100kg塑胶桶，不可食用,避免接触眼部。