

ppo 阻燃SE1X SABIC指定代理商

产品名称	ppo 阻燃SE1X SABIC指定代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:集团出品 绝对佳品 2:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

ppo 阻燃SE1X SABIC指定代理商

ppo 阻燃N802 SABIC指定代理商

SABIC Innovative Plastics NORYL N802 PPE+HIPS (Asia Pacific) 物性表

物理性能 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

比重 1.08 g/cc 1.08 g/cc ASTM D792

吸水率 0.070 %

@Time 86400 sec

0.070 %

@Time 24.0 hour

ASTM D570

线性成型收缩率,Flow 0.0050 - 0.0070 cm/cm

@Thickness 3.20 mm

0.0050 - 0.0070 in/in

@Thickness 0.126 in

SABIC Method

熔体流动速率 21 g/10 min

@Load 2.16 kg, Temperature 260 ° C

21 g/10 min

@Load 4.76 lb, Temperature 500 ° F

ASTM D1238

机械性能 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

抗张强度(屈服) 35.0 MPa 5080 psi SABIC - Japan Method

伸长率 (断裂) 50 % 50 % SABIC - Japan Method

弯曲强度 53.0 MPa 7690 psi ASTM D790

弯曲模量 2.15 GPa 312 ksi ASTM D790

悬壁梁缺口冲击强度 0.780 J/cm 1.46 ft-lb/in ASTM D256

热性能 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

线性热膨胀系数 70.0 m/m- ° C

@Temperature -30.0 - 30.0 ° C

38.9 in/in- ° F

@Temperature -22.0 - 86.0 ° F

TMA

载荷下热变形温度(1.8 MPa) 80.0 ° C

@Thickness 6.40 mm

176 ° F

@Thickness 0.252 in

unannealed; ASTM D648

可燃性(UL94) V-2

@Thickness 1.40 mm

V-2

@Thickness 0.0551 in