

PC 广州LG GP1000M电子应用领域

产品名称	PC 广州LG GP1000M电子应用领域
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

比重	1.20	g/cm	ASTM D792
熔体流动速率 (300 /1.2kg)	11	g/10min	ASTM D1238
成型收缩率 (流动,3.20mm)	0.50-0.80	%	ASTM D955

硬度额定值单位测试方法

洛氏硬度 (R计秤)	118	ASTM D785
------------	-----	-----------

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 (屈服,3.20mm)	61.8	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂,3.20mm)	>150	%	ASTM D638
弯曲模量 (3.20mm)	2260	MPa	ASTM D790
弯曲强度 (屈服,3.20mm)	98.1	MPa	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ,3.20mm)	735	J/m	ASTM D256

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (0.45MPa,未退火,6.40mm)	130		ASTM D648
维卡软化温度	141		ASTM D1525

电气性能额定值单位测试方法

体积电阻率 (23)	2.0E+17	ohm · cm	ASTM D257
介电强度 (23 ,1.00mm)	17	kV/mm	ASTM D149
漏电起痕指数	250	V	IEC 60112

可燃性额定值单位测试方法

UL阻燃等级 (1.50mm)	HB	UL 94
(3.00mm)	HB	UL 94

UL746额定值单位测试方法

RTI Str	130	UL 746
RTI Imp	130	UL 746
RTI Elec	130	UL 746