

单组份聚氨酯胶粘剂，无溶剂粘胶剂

产品名称	单组份聚氨酯胶粘剂，无溶剂粘胶剂
公司名称	江苏金强新材料科技有限公司
价格	34.00/kg
规格参数	品牌:神威牌 型号:JW-A 产地:江苏靖江
公司地址	江苏省靖江市西来镇泥桥集镇南首丹华港边
联系电话	18752675486

产品详情

特征：

JW - A型强力粘胶剂，属首府化工权威机构引进国外先进技术进行重新研制后的最新产品，本品系特殊的单组份，无溶剂聚酯型粘胶剂、无霉、无刺激性气味，常温下可进行涂刷或喷涂，金属或非金属间的相互粘接，在常温下自然固化，当空气湿度增加时，固化速度则更快，效果更佳。本品在常温下固化，阻燃、防水、防腐性能良好，主要技术指标及性能均超过其它专用粘胶剂，故本品可取代其它一切同类型胶种。

用途

用于橡胶、木材、机械、仪表等行业的金属与金属、金属与非金属、非金属与非金属等材料的相互粘结。（包括橡塑、泡沫、木材、玻璃、铝合金等）

船舶、石油、建筑行业的复合材料的制造使用。（如复合岩板材、陶瓷棉板材、硅酸钙板材、玻璃棉、聚氯乙烯、隔热材料、地板地砖的铺设等）

汽车、航空、化工、装璜工艺等行业产品的制造使用。（如制笔、制刷、盆景、防盗门、制镜、灯头和消声器等）

各行业制造建设中的缝隙涂，或特殊情况下作防腐材料使用：在零下45度时无影响。

环保：

本产品通过国家建材检测中心环保检测认证。

技术参数

表 观：淡黄色或褐色稠液 密
度：1.1—1.2克/立方厘米

适用期：130min 粘
度：6000—20000厘泊

初凝时间：90min 酸
碱度：PH值6—8

不挥发量：99...100%

阻燃性能：（1）热分解温度：> 180 （强力分解温度 > 260 ）

（2）闪点：> 270 （3）自然温度：> 300

毒 性：无毒

与岩棉反应：符合国际海事组织（IM）（A517（13）决议要求

压剪强度：6MPa 可溶性：溶于丙酮 醋酸乙酯

180度剥离强度：金属与非金属 > 180KN/m

金属与木材 > 120KN/m

金属与PVC > 135KN/m

金属与岩棉：岩棉损坏

金属与橡胶：> 20KN/m

消耗量：200克/平方米

使用方法

表面处理：应先除去金属或非金属基面上的油污或灰尘。

涂胶：采用单面上胶法、用锯齿式刮刀或喷涂设备将胶浆均匀地涂布在基面上。

贴合：将要粘贴的材料辅放在涂胶的基面上，也可以在涂胶基面上喷上点水雾后再贴合，可缩固化时间。粘贴后可不加压，若稍许加压，粘结强度更高。

固化：在25度PH为100%(湿度)或喷水雾在4小时内即可达到粘结强度。常温下36小时后即可使用。

清洗：盛胶容器或涂胶工具要用醋酸乙酯或丙酮剂清洗。

包装贮存

包装分5kg、10 kg、25 kg塑料桶，100 kg铁罐桶，最好充氮气封存。

本品采用氮气密封包装，应贮存在室内仓库或低温库内，存放期不少于12个月。

注意事项

每桶开启后，如有相当长一段时间不再动用。

桶开启后由于空气和湿气的侵入易使胶液固化，影响使用或造成浪费，故必须绝对密封。

桶口。密封前应将桶口粘附的胶水去除干净，最好垫上塑料薄膜，以免桶盖被粘附的胶水粘结而不能开启。