

PC 广州LG GP1006FMC KA714

产品名称	PC 广州LG GP1006FMC KA714
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据		
物理性能	比重		ASTM D792	1.25		
	成型收缩率		ASTM D955	0.2-0.4		
机械性能	拉伸强度	-	ASTM D638	740		
		-	ASTM D638	73		
		-	ASTM D638	10500		
	断裂伸长率		ASTM D638	10		
	弯曲强度	-		ASTM D790	1300	
		-		ASTM D790	130	
		-		ASTM D790	18500	
	弯曲模量	-		ASTM D790	37000	
		-		ASTM D790	3625	
		-		ASTM D790	525	
	Izod缺口冲击强度	-	23	ASTM D256	10	
		-	23	ASTM D256	98	
-		23	ASTM D256	1.8		
洛氏硬度			ASTM D785	124		

热性能	热变形温度	-	1.82MPa	ASTM D648	142	
		-	1.82MPa	ASTM D648	290	
	阻燃性		1.5mm	UL94	V-0	