

# 厚浆型防锈漆 灰色环氧云铁中间防锈漆售价

产品名称	厚浆型防锈漆 灰色环氧云铁中间防锈漆售价
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青腾 型号:YT-02 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

## 产品详情

### 厚浆型防锈漆 灰色环氧云铁中间防锈漆售价

产品相关别称：环氧云铁防锈漆 环氧云铁防锈油漆 环氧中间漆 环氧中间防锈漆 产品说明：

一、产品简介：环氧云铁中间漆是厚浆型防腐涂料，漆膜为灰色，含有优质云母氧化铁成分，呈片状紧密排列，具有非常好的屏蔽防腐特性，可提高抗渗透性、耐候抗紫外线、抵抗腐蚀介质特性。环氧云铁中间漆是工业防腐领域最常用的中间涂层，附着力优异，连接底漆和面漆。可采用喷涂工艺，一次性成膜厚度大，增加涂装体系的整体厚度，同时节约材料成本。二、特性：双组份，两罐装，常温自干，亦可低温快速烘干。漆膜附着力好，硬度高。户外耐久性好，保光，保色性好，不易泛黄。色彩丰富，抗脏污性好。三、施工参考

底材处理：彻底清除底材表面的油污、锈迹，进行磷化或吹砂处理，使底材干燥，无其他化学杂质。

喷涂：铁红底漆+面漆各1道或面漆两道，适合平整光滑之表面；

铁红底漆+中涂漆+面漆，适合较粗糙且要求较高之表面。

环氧富锌底涂+面漆各两道，适合防腐，装饰要求较高之表面。配漆：打开油漆桶，充分搅匀。

按比例将固化剂加入漆中搅匀。用配套稀释剂将其稀释至喷涂粘度，过滤备用。涂装：按一般喷涂方法进行。干漆膜厚度：底漆30-40微米，面漆40-80微米，涂装间隔时间2-5h。面漆喷完后，放置5-7天即可码垛。四、注意：（1）

配漆前应估算好本次用漆量，用多少配多少，必须在8h内用完，否则漆的质量会下降，甚至胶化报废。

（2）漆和固化剂应按规定比例调配，不可大致估加，否则会严重影响漆膜质量。（3）涂装全过程忌水，底材要干燥，压缩空气要过滤脱水，空压机要定时放水。雨，雾，寒冷潮湿天气均不利于漆膜固化。

（4）常温下漆膜表干0.5h，实干24h，完全固化需要7天，漆膜才能达到状态。

本产品使用贮存时，应隔绝火源远离热源，存放于阴凉干燥通风处，保质期1年。五、安全措施

1、应当注意避免接触皮肤和眼睛。

2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。

3、保证良好的通风。4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。

5、现场遵守一切健康安全规定。

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。