

阻燃级高抗冲级ABS台湾奇美PA-746

产品名称	阻燃级高抗冲级ABS台湾奇美PA-746
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	高抗冲级ABS台湾奇美PA-746:ABS台湾奇美PA-746 台湾奇美PA-746:台湾奇美PA-746 台湾奇美:台湾奇美
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

ABS台湾奇美PA-746

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.03g/cmASTM D792 23 ° C1.03g/cmISO 1183熔流率 (熔体流动速率) ASTM D1238 200 ° C/5.0 kg3.0g/10 minASTM D1238 220 ° C/10.0 kg34g/10 minASTM D1238溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)34.0cm/10minISO 1133硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)118ASTM D785球压硬度 (H 358/30)88.0MPaISO 2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 屈服43.0MPaISO 527-2/50 断裂32.0MPaISO 527-2/50 3.00 mm 140.7MPaASTM D638伸长率 断裂, 3.00 mm 230%ASTM D638 断裂15%ISO 527-2/50弯曲模量 6.00 mm 32160MPaASTM D790 -- 41800MPaISO 178弯曲强度 6.00 mm 563.7MPaASTM D790 -- 660.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度25kJ/mISO 179悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.00 mm310J/mASTM D256 23 ° C, 6.00 mm250J/mASTM D256 --22kJ/mISO 180/1A热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火85.0 ° CASTM D648 1.8 MPa, 未退火87.0 ° CISO 75-2/A 1.8 MPa, 退火95.0 ° CASTM D648 1.8 MPa, 退火96.0 ° CISO 75-2/A维卡软化温度 --105 ° CASTM D1525 7 --102 ° CISO 306/A50 --94.0 ° CISO 306/B50可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 (1.60 mm)HBUL 94注射额定值单位制干燥温度80.0 到 85.0 ° C干燥时间2.0 到

3.0hr料筒后部温度180 到 220 ° C料筒中部温度190 到 230 ° C料筒前部温度190 到 230 ° C模具温度30.0 到 60.0 ° C备注1 .6.0 mm/min2 .6.0 mm/min3 .2.8 mm/min4 .2.0 mm/min5 .2.8 mm/min6 .2.0 mm/min7 .速率 A (50 ° C/h)