

# 东莞中科智远水性环氧地坪面涂固化剂ZW-6115

产品名称	东莞中科智远水性环氧地坪面涂固化剂ZW-6115
公司名称	东莞市中科智远新材料技术有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	品牌:东莞中科智远 型号:ZW-6115 产地:东莞
公司地址	石排镇石洲大道田寮工业区维格路22号3楼
联系电话	13924369094

## 产品详情

### 1 : 1水性薄涂面涂固化剂ZW-6115

#### 概述

本品固含量90%的纯水性面涂环氧固化剂,不含任何有机溶剂,环保无害,无刺激性气味,通用性好,可使用时间适中,固化速度快,硬度上升快,柔韧性好,收缩率低,主要的应用各种水性环氧地坪亮光型薄涂面涂等产品固化。

二、质量指标 外观：淡黄透明液体 粘度：25 = 14500 ± 2000cps 胺值：260- 310 mgKOH / g 比重 25 : 1.05—1.06

#### 三、配料用量

与双酚A环氧128树脂的参考用量为100phr, (表示100份128环氧树脂需要100份固化剂)。

参考配比：水性固化剂ZW-6115：纯水：填料：水性色浆与助剂：128环氧树脂=1：1：2.7：0.3：1

注意：使用时必须先将固化剂与水搅拌均匀，再加入其它填料色浆分散研磨均匀，即可使用。

为了保证水性产品固化后综合性能，加水量参考上述添加用量范围，过量加水会导致固化物干燥时间延长，固化物硬度上升过慢，固化物综合物理性能下降等问题，严重过度加水会导致固化不完全，甚至干不透等情况。

四、可使用时间 与环氧树脂20g与去离子水混和总量60克25 时可使用时间为60-65分钟。

#### 五、固化特性

30 标准参考配方 0.3毫米厚度，表干4.5小时，完全固化/>>24小时

25 标准参考配方 0.3毫米厚度，表干 5.5小时，完全固化30-36小时

15 标准参考配方 0.3毫米厚度，表干 9-10小时，完全固化48-50小时

## 六、储存与包装

25公斤、200公斤塑料桶包装。本品为普货，不易燃。

本品适用置于通风阴凉干燥处，避免直接与强酸强碱或氧化物接触。

本产品有明水的地方或温度低于5 或湿度大于90%通风不良的情况下，禁止施工。