

SURLYN美国杜邦1652 - E东莞生产供应商

产品名称	SURLYN美国杜邦1652 - E东莞生产供应商
公司名称	东莞市灵旋塑胶原料有限公司
价格	56.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞南区17巷1号（注册地址）
联系电话	86-076933287501 13556606525

产品详情

Surlyn简介

沙林树脂是杜邦利用独特的生产工艺聚合而成，是乙烯-（甲基）丙烯酸锌盐、钠盐、锂盐等离子键聚合物。杜邦是世界上一家离子聚合树脂生产厂家。

杜邦沙林树脂SURLYN?的主要特性：

- 优异的低温抗冲击韧性
 - 出色的抗磨损、刮擦性能
 - 出色的抗化学药品性能
 - 透明、清澈、光泽柔和华贵
 - 优异的熔融强度（熔融下拉伸不断裂）
 - 有多种牌号符合FDA相关标准
 - 直接粘贴环氧树脂和聚丙烯表面作修饰保护
 - 直接热贴合在金属、玻璃、天然纤维表面作修饰保护
- Surlyn树脂典型应用:

(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等

(2)消费品领域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶，地板

(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，

牛仔竞技保护背心

(4)其他领域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护

Surlyn PC2000

高透明 香水瓶专用料 高尔夫

Surlyn 1601

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；低凝胶

Surlyn 1601-2

良好的热封性

Surlyn 1601-2LM

低吸水性

Surlyn 1601B

低凝胶

Surlyn 1601B-2

低防粘连

Surlyn 1605

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1605SBR

低滑动性；低防粘连；良好的脱模性

Surlyn 1650

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1652

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1652-1

低凝胶

Surlyn 1652SB

滑动；防粘连

Surlyn 1652SBR

滑动；防粘连；良好的脱模性

Surlyn 1652SR

滑动；良好的脱模性

Surlyn 1702

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的粘合性

Surlyn 1702-1

低凝胶

Surlyn 1705

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1705-1

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1706

机构认证：FDA,21CFR177.1330

Surlyn 1707

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1802

良好的耐磨性能；高透明；耐油脂的；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；高光泽

Surlyn 1855

良好的耐磨性能；高透明；高耐应力开裂性；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1856

良好的柔顺性

Surlyn 1857

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1901

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的抗冲性能；良好的撕裂强度

Surlyn 2601

良好的撕裂强度；高光泽；良好的硬度；低温热封性；良好的牵伸性

Surlyn 7930

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 7940

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8020

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8120

良好的柔顺性；低硬度

Surlyn 8140

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度

Surlyn 8150

良好的强度；高透明；良好的撕裂强度；良好的耐磨性能；低温韧性

Surlyn 8320

良好的柔顺性；共聚物

Surlyn 8527

良好的耐磨性能；高透明；共聚物

Surlyn 8528

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8550

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8660

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8670

产品特性：共聚物

Surlyn 8920

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8940

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8945

回弹性；良好的抗冲性能；良好的成型性；易加工性；高流动的

Surlyn 9020

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9120

低温韧性

Surlyn 9150

良好的硬度；高透明；良好的撕裂强度；低温韧性

Surlyn 9320W

低硬度；良好的柔顺性

Surlyn 9450

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9520

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9650

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9720

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9721

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9730

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9910

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9945

易加工性；高流动的

Surlyn 9950

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9970

良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn PC100

高透明

Surlyn PC350

高透明

Surlyn SG201U

抗污染的；耐刮擦性；良好的耐磨性能；良好的耐候性；持久性；高光泽

Surlyn SPF-1

薄膜