

PP台湾南亚3210G4

产品名称	PP台湾南亚3210G4
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾南亚 型号:PP台湾南亚3210G4 产地:台湾
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

物理性能条件测试标准数据单位

比重ASTM D792 1.04 g/cm

收缩率MD ASTM D995 0.3-0.9 %

熔融流动指数ASTM D1238 4 g/10min

机械性能条件测试标准数据单位

拉伸强度23 ° C ASTM D638 73 MPa

弯曲模量23 ° C ASTM D790 2746 MPa

简支梁缺口冲击强度23 ° C ASTM D256 70 J/m

热性能条件测试标准数据单位

热变形温度1.80MPa 未退火ASTM D648 158 ° C

电气性能条件测试标准数据单位

体积电阻ASTM D257 1.00E+16 .cm

绝缘强度ASTM D149 37 KV/mm

阻燃性条件测试标准数据单位

防火等级全色UL-94 HB 0.75mm

防火等级全色UL-94 HB 1.50mm

防火等级全色UL-94 HB 3.00mm

注射成型条件建议值单位

干燥温度60-90 ° C

干燥时间2.0-6.0 Hr

建议水份含量 $\leq 0.20\%$

料筒后部温度200-260 ° C

料筒中部温度210-270 ° C

料筒前部温度220-280 ° C

喷嘴温度230-290 ° C

模具温度20-90 ° C