

驻马店市无机富锌底漆每公斤涂刷面积

产品名称	驻马店市无机富锌底漆每公斤涂刷面积
公司名称	郑州青滕涂料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:HL52-2 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

驻马店市无机富锌底漆每公斤涂刷面积

产品相关别称：无机富锌漆 无机富锌防腐底漆 无机富锌防锈底漆 无机富锌防腐漆 无机富锌防锈漆
产品组成：醇溶性无机富锌底漆属于电化学防腐底漆，具有多种特性，耐盐雾、耐溶剂、耐400度高温、阴极保护防腐等。无机富锌底漆由优质无机硅酸锌树脂、锌粉、助剂和溶剂组成，双组份包括主漆和固化剂。产品用途 该防腐涂料主要用于各类钢结构的长效防腐，具有多种配套涂装体系，一般包括底漆-封闭漆-中间漆-面漆，可防腐长达20年以上，在重防腐领域和腐蚀环境比较恶劣的地区使用广泛。作为造船厂、重型机械厂等钢材预处理流水线的车间底漆。亦可用在钢桩、矿井钢铁支架、桥梁、大型钢铁结构作高性能防锈之用。产品性能：

A-无机富锌底漆中金属锌含量达到80%，高含锌量防腐更具优势。

B-锌粉可以起到阴极保护，电化学防腐的作用，牺牲阳极保护阴极。

C-漆膜具有优异的耐腐蚀特性，耐溶剂、耐盐雾。 D-

涂层具有耐高温特性，耐温400℃，漆膜完好，不脱落，不起皮。 E-

带涂层焊接不影响焊接质量，且涂层不受切割及焊接损伤。 F-

无机富锌底漆硬度高、抗冲击性优异，机械性能符合标准 颜色外观：灰色。配比：甲、乙=3、1。

湿膜厚度：用作车间底漆60 μm。干膜厚度：用作防锈底漆20—40 μm。干燥时间：表干小于

10分钟。实干小于2—4小时。表面处理：所有必需涂装的钢材表面要求喷沙、喷丸至Sa2.5

级，表面粗糙度40—70微米。局部修补表面要求打磨至St3极。涂装环境：

环境温度5—40℃，空气相对湿度不超过75%，工件表面温度高于露点温度3℃以上。施工方法：

无气喷涂、有气喷涂、刷涂。将固料加入液料中，充分搅拌均匀用筛网过滤后既可施工。适用期：

混合后的涂料须在六小时之内用完。注意事项及安全措施：

1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；

2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。

3.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>