

PCPBT阻燃

产品名称	PCPBT阻燃
公司名称	东莞市安辰塑料科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:安辰塑料 型号:AC3900 产地:东莞
公司地址	东莞市常平镇卢屋村三联南路82号勤通科技园D栋D2号
联系电话	13929223260

产品详情

PC/PBT合金PC resin and PBT resin alloy型号 ModelAC3900特性 characteristics

阻燃型 抗应力开裂 冲击强度优异 耐溶剂耐酸碱 耐磨应用

application常用于汽车、电子电器、工业机械等部件，如汽车充电桩外壳、油枪把手、通信设备外壳等

外观 Appearance本色 塑胶颗粒检测数据Detection data检测项目执行标准测试条件单位测试结果

Detection projectStandard Condition UnitTypical Value比重 DensityISO 118323 g/cm³.

31熔融指数 Melt FlowISO 1133250 , 5KGg/10min16 ± 2成型收缩率

Linear Mold ShrinkageISO 294%0.55 ~ 0.8热变形温度 Heat deflectio

n temperatureISO 751.80MPa 120 /h 90 ± 2拉伸强度 Tensile StrengthISO 5275

mm/minMpa50断裂伸长率 Elongation at BreakISO 5275mm/min%120弯曲强度

Flexural StrengthISO 178Mpa110弯曲模量 Flexural ModulusISO 178Mpa4300缺

口冲击强度 Izod Impact NotchedISO 17923 KJ/m255-30 KJ/m220阻燃性

FlammabilityASTM UL-941.6mmV0注塑条件Injection molding condition烘料

Drying温度110 , 时间4h ~ 5h(不超过6h)注塑温度 Cylinder Temperature24

0 ~ 260 模温 Mold Temperature60 ~ 80 背压

Back Pressure0.2 ~ 0.3MPa说明 Note以上数据仅供参考，因模具、注

塑工艺、检测仪器等因素的不同会存在一定误差。品质缔造完美 信誉成就卓越<http://anchen-pla.com>