

PCPBT耐寒级

产品名称	PCPBT耐寒级
公司名称	东莞市安辰塑料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:安辰塑料 型号:AC6620 特性:耐寒 底温抗冲击性强 耐磨 耐溶剂
公司地址	东莞市常平镇卢屋村三联南路82号勤通科技园D栋D2号
联系电话	13929223260

产品详情

PC/PBT合金PC resin and PBT resin alloy型号 ModelAC6620特性 characteristics

耐寒级 抗应力开裂 冲击强度优异 耐溶剂耐酸碱 耐磨应用

application常用于汽车、电子电器、工业机械以及劳保防护等部件，如汽车方面充电桩外壳、保险杠、车门把手、行李支架、防撞钢梁、点火器线圈骨架、排气系统零部件等；电子电器方面的支架骨架、无线路由器天线固定座、通信设备外壳等；工业及医疗器械零部件或保护外壳；还用于劳保安全鞋头、防护头盔、雨伞骨架及寒冷低温环境使用的工具、器械等。外观 Appearance本色 塑胶颗粒检测数

据Detection data检测项目执行标准测试条件单位测试结果Detection projectStandard Condition UnitTypical Value

比重 DensityISO 118323 g/cm³1.16熔融指数 Melt Flow IndexISO 1133240

, 10KGg/10min13 ± 2成型收缩率 Linear Mold ShrinkageISO 294% 0.6 ~ 0.85

热变形温度 Heat deflection temperatureISO 751.80MPa 120 /h 90 ±

2拉伸强度 Tensile StrengthISO 5275mm/minMpa50 ± 5断裂伸长率 Elongation at BreakISO 5275mm/min%120

弯曲强度 Flexural StrengthISO 178Mpa60弯曲模量 Flexural ModulusISO 178Mpa1800

缺口冲击强度 Izod Impact N

atchedISO 17923 KJ/m263-30 KJ/m255阻燃性 FlammabilityASTM UL-941.6mmHB注塑条件Injection molding condition

烘料 Drying温度110 , 时间4h ~ 5h(不超过6h)注塑温度 Cylinder Temperature240 ~ 260 模温

Mold Temperature60 ~ 80 背压 Back Pressure0.2 ~ 0.3MPa说明

Note以上数据仅供参考，因模具、注塑工艺、检测仪器等因素的不同会存在一定误差。品质缔造完美 信誉成就卓越http://anchen-pla.com

品质缔造完美 信誉成就卓越http://anchen-pla.com

品质缔造完美 信誉成就卓越http://anchen-pla.com