

# 江西虹牌 永保新 合金用底漆 1020

产品名称	江西虹牌永保新合金用底漆 1020
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:虹牌 型号:1020 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

## 产品详情

虹牌永保新合金用底漆EPOXY ALLOY PRIMER产品 号码1020型

别由环氧树脂及硬化剂，配以特殊颜料精制而成之二液型合金用专用防锈底漆。用途经清洁处理后之镀锌、铝板、铝合金、不锈钢及瓷砖等材质用接著底漆。特性1.干燥迅速，附着力极强。2.对镀锌材、铝板、铝合金、不锈钢板及瓷砖之附着力极强。3.耐候性及耐磨性优良。4.25 μ厚漆经曝露半年后，底材不老化。光泽度 平光颜色 黄色闪光20 (68 )以上 (混合漆)重量 1.35kg/L以上 (混合漆)粘度65-75KU (混合漆) (25 )干燥时间指触:1小时以内 坚结:6小时以内 完全硬化:7天 (25 ) 漆膜厚度湿膜:55 μ (Micro n) 干膜:25 μ (Micron)理论涂布量18m<sup>2</sup>/L 13.3m<sup>2</sup>/kg 涂装间隔最少8小时 最多6个月混合 比依桶上标示为准 总挥发物65%以上 (混合漆)可用时间24小时 (混合漆20 ) 稀释剂SP-12永保新稀释剂稀释剂用量5-10% (重量率) (不含清洗工具) 适用面漆除无机锌粉漆外，皆可适用表面处理SIS Sa1贮藏安定性正常情况下,至少三年。涂装方法无气喷涂、刷涂仅适用于小面积无气喷涂喷嘴: Craco 617、719空气压力: 3-4kg/cm<sup>2</sup>粘度: 18-23 sec.(Ford Cup NO.4)施工注意事项1.使用时，将硬化剂调入主剂中，并予以均匀搅拌。2.温度在10 以下阴雨或潮湿时，仅量避免施工尤以表面潮湿时，必须使之完全干燥，才可上漆。3.各项工具于使用毕，须立即洗净。4.上涂本涂料020须以涂装间隔要求内仅速上涂面漆，以免被污染影响附着力，若被污染时请注意漆膜表面处理。5.本产品不适宜做储槽内衬用底漆。备注此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。