江西虹牌永保新面漆1001

产品名称	江西虹牌永保新面漆1001
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	205.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 型号:1001-36 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

虹牌永保新面漆EPOXY COATING

产品 号 码 001(EP-04)/001-1(EP-04)/055型别 由环氧树脂（Epoxy Resin)及特殊硬化剂，配以耐候，耐化学性颜料精制而成之二液型重防蚀面漆。用途 水泥制品及钢管、钢架、桥梁、工厂设施等钢铁构造物用防蚀面漆。特性 1.漆膜坚韧而富于可挠性及附著性。2.耐水及耐海水性极优。3.耐磨性及电气绝缘性非常优良。4.耐油与耐溶剂及耐化学药品性极优。光泽 度 有光颜色 各色遮盖 力 8.0㎡/L以上（混合漆）（因颜色而导）重量 1.1kg/L以上（混合漆）（因颜色而导）粘度 70 -85 KU以上（混合漆）（25°C）干燥 时 间 指触:2小时以内坚结：10小时以内完全硬化：7天（25°C）漆膜 厚 度 湿膜:100μ (Micron) 干膜:40μ (Micron)理论 涂 布 量 10.0㎡/L 9.0㎡/kg涂装 间 隔 最少8小时最多5天（25°C）或3天（30°C）混合 比 依桶上标示为淮总不 挥 发 物 60%以上（混合漆）可用 时 间 8小时（混合漆25°C）耐热 温 度 连续93°C 间歇121°C稀释 剂 005永保新稀释剂稀释 剂 用 量 5-10%（不含清洗工具）适用 底 漆 永保新系列底漆，永保新中涂漆（或按本公司指定用法施工）贮藏 安 定 性 正常情况下,至少三年。涂装 方 法 刷涂、无气喷涂、辊涂施工注意事项1.主剂及硬化剂必须按规定比例均匀调合，放置10-20分钟再使用。2.被涂表面之水份、油脂、铁锈、污泥、灰尘及腐蚀性盐类等附著物，必须清除干净。3.温度在10°C以下，阴雨或大气相对温度在85%RH以上时，应避免施工尤以表面潮湿时，必须使之完全干燥。4.涂装器具用完后，应立即洗净。5.在贮槽内之施工，必须注意充分之通风。6.涂装间隔超过规定时间，则须将漆面磨粗以增加其附著力。7.漆膜表面，日久被阳光照射会有粉化现象，这不会影响漆膜品质。备注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。