

# ASA耐候抗紫外线

产品名称	ASA耐候抗紫外线
公司名称	东莞市安辰塑料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:安辰 型号:AC1978 特性:高耐热 耐紫外线 耐候
公司地址	东莞市常平镇卢屋村三联南路82号勤通科技园D栋D2号
联系电话	13929223260

## 产品详情

改性ASA Modification ASA resin 型号 Model ASA AC1978 特性 characteristics 高耐热 耐紫外线应用 application 常用于汽车、电动车、电子电器、工业机械等方面。散热格栅、后视镜外壳、天窗、出风口面罩、车灯架，电动摩托车外壳、小家电、健身器材等等外观 Appearance 本色 塑胶颗粒检测数据 Detection data 检测项目 执行标准 测试条件 单位 测试结果 Detection project Standard Condition Unit Typical Value 比重 Density ISO 18323 g/cm<sup>3</sup> 1.08 熔融指数 Melt Flow ISO 1133 220 , 10KGg/10min 10 ± 2 成型收缩率 Linear Mold Shrinkage ISO 294 % 0.5 热变形温度 Heat deflection temperature ISO 75 180 MPa 120 /h 91 拉伸强度 Tensile Strength ISO 5275 mm/min Mpa 50 断裂伸长率 Elongation at Break ISO 5275 mm/min % 20 弯曲强度 Flexural Strength ISO 178 Mpa 65 弯曲模量 Flexural Modulus ISO 178 Mpa 2200 缺口冲击强度 Izod Impact Notched ISO 17923 KJ/m 248-30 KJ/m 236 阻燃性 Flammability ASTM UL-94 1.6mm HB 注塑条件 Injection molding condition 烘料 Drying 温度 90 , 时间 3h ~ 4h 注塑温度 Cylinder Temperature 210 ~ 240 模温 Mold Temperature 70 ~ 80 背压 Back Pressure 1 ~ 5MPa 说明 Note 以上数据仅供参考，因模具、注塑工艺、检测仪器等因素的不同会存在一定误差。品质缔造完美 信誉成就卓越 <http://anchen-pla.com>