

江西虹牌 永保新 清水槽漆 1017

产品名称	江西虹牌 永保新 清水槽漆 1017
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	235.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 型号:1017 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

虹牌永保新清水槽漆

EPOXY WATER TANK COATING HB

产品号码	No.1017 (EP-07)
型别	由环氧树脂及特殊硬化剂，配以耐水性颜料精制而成之二液型清水槽漆。
用途	***适于饮用水槽、淡水槽、养殖水槽，亦适于货舱、油舱及压水舱等之面漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1、喷涂一道，即可得100 μ厚漆膜。2、漆膜坚硬而柔韧极其耐磨。3、耐水性、耐油性、耐药品性极优。4、特别能防止腐蚀。5、不会污染饮用水。
光泽度	有光
颜色	白色、灰色或指定色
重量	灰色：1.40 kg /L，其他因色而异。（混合漆）
粘度	70~85KU（混合漆）（25 °C）

干燥时间	表干：2小时以内 实干：10小时以内 完全硬化：7天（25℃）
漆膜厚度	湿膜：180 μ (Micron) 干膜:100 μ (Micron)
理论涂布量	5.5m ² /L 4.0m ² /kg 因色而异
涂装间隔	***少20小时 ***多5天（25℃）或3天（30℃）
混合比	依桶装标示
固体容积	55%因色而异（混合漆）
可用时间	8小时（混合漆20℃）
耐热温度	连续93℃ 间歇121℃
稀释剂	No.1005永保新稀释剂
稀释剂用量	5~15%（不含清洗工具）
适用底漆	钢材：No.1075永保新三聚磷酸铝防锈底漆混凝土：No.1073永保新透明水泥底漆 No.1001白底漆
贮藏安定性	正常情况下，至少三年。
涂装方法	刷涂、无气喷涂、滚涂
施工注意事项	1、主剂及硬化剂必须按规定比例均匀调合，放置反应10~20分钟再使用。 2、被涂物表面之水份、油脂、污泥、灰尘、铁锈及腐蚀性盐类等附着物，必须清除干净。 3、温度在10℃以下，阴雨或大气相对湿度在85%RH以上时，应避免施工，尤其以表面潮湿时，必须使之完全干燥。 4、涂装器具用完后，应立即洗净。 5、在贮槽内之施工，必须注意充分之通风。 6、涂装间隔超过规定时间时，则须将漆面磨粗以增加其附着力。

备注

此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司联系。