

# 江西虹牌 永保新 防锈漆 1009

产品名称	江西虹牌 永保新 防锈漆 1009
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	140.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 型号:1009 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

## 产品详情

### 虹牌永保新防锈漆

#### EPOXY RED OXIDE PRIMER

产品号码

No.1009 ( EP-02 )

型别

由环氧树脂(Epoxy Resin)及硬化剂，配以红氧化铁颜料精制而成之二液型防锈底漆。

用途

桥梁、钢架、贮槽外部、工厂设施等钢铁构造物大量工程使用之防锈、防蚀用中涂底漆。

特性

1、耐水、耐海水优异。

2、耐机械磨损优良。

3、耐油性、耐药品性及防锈性能极优。

4、漆膜坚韧且附着力强。

5、价格较低廉。

光泽度

半光

颜色

棕红色

遮盖力

15m<sup>2</sup>/L以上 (混合漆)

重量

1.45Kg/L以上 (混合漆)

粘度

70-85KU (混合漆) (25 )

干燥时间

指触：1小时以内 坚结：6小时以内 完全硬化：7天 (25 )

漆膜厚度

湿膜：85 μ ( Micron) 干膜:45 μ (Micron)

理论涂布量

11.7m<sup>2</sup>/L 8.1m<sup>2</sup>/Kg

涂装间隔

最少8小时

混合比

依桶装标示

总不挥发物

65%以上 (混合漆)

可用时间

5小时 (混合漆25 )

稀释剂

No.1005永保新稀释剂

稀释剂用量

5--15% (不含清洗工具)

适用底漆

No.908 Wash

Primer伐锈底漆 ( SP-01 ) · No.1006环氧富锌底漆 ( EP-03 ) No.1011无机锌粉底漆 (IZ-01)

适用面漆  
贮藏安定性  
涂装方法  
施工注意事项

永保新面漆、永美塑胶面漆、氯化橡胶面漆、优丽面漆  
正常情况下，至少三年。

刷涂(仅小面积修补)、无气喷涂、辊涂

- 1、主剂及硬化剂必须按规定比例均匀调合，放置10-20分钟再使用。
- 2、被涂物表面之水份、油脂、污泥、灰尘、铁锈及腐蚀性盐类等附着物，必须清除干净。
- 3、温度在10 以下，阴雨或大气相对湿度在85%RH以上时，应避免施工，尤以表面潮湿者，必须使之完全干燥。
- 4、涂装器具用完后，应立即洗净。
- 5、在贮槽内之施工，必须注意充分之通风。
- 6、涂装间隔超过规定时间时，则须将漆面磨粗以增加其附着力。

备注

此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。