

江西虹牌优丽面漆745

产品名称	江西虹牌优丽面漆745
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	250.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 型号:745 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

虹牌优丽面漆，各色

POLYURETHANE COATING(N-TYPE)

产品号码 No.726 · No.728 · No.728-1 · No.728-2 · No.728-3 · No.745

型别 由丙烯酸树脂及 (Polyol Resin)聚合物及耐黄变脂肪族聚 (Polyisocyanate)

硬化剂构成之二液型有色面漆。

用途 车辆、木制品及金属制品、塑钢 (F.R.P)、彩钢板等制品之面漆用色漆。

特性 1、光泽度高，表面平滑美观。

2、耐候性特佳，经久不变色、不失光。

3、耐药品性非常优良，不易受酸、碱、油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质侵蚀。

4、具有优越之附着性与硬度及耐磨性。

光泽度 90%以上

外观 各色

遮盖力 10m²/L 以上 (混合漆)

重量 1.1kg/L 以上 (混合漆) (因色而异)

粘度 60~85KU (混合漆) (25)

干燥时间 表干：1 小时以内 实干：6 小时以内 (25)

漆膜厚度 湿膜：70-110 μ (Micron) 干膜：30-50 μ (Micron)

理论涂布量 9.0m²/L 8.2m²/kg @ D.F.T 50 μ (因色而异)

涂装间隔 最少6 小时 最多5 天 (25)

混合比 主剂：硬化剂=85：15 (重量比) (依桶上标示为准)

固体容积 45%以上 (混合漆) (因色而异)

可用时间 4 小时 (混合后25)

耐热温度 连续93 间歇121

稀释剂 NO.736 优丽漆稀释剂

稀释剂用量 10~25% (不含清洗工具)

适用底漆 NO.711 优丽二度底漆(木制品)

永保新系列底漆 (或本公司推荐其它系统底漆)

贮藏安定性 正常情况下，至少二年。

涂装方法 刷涂、喷涂。

施工注意事项 1、主剂与硬化剂必须按规定比例均匀调合。

2、被涂物表面之水份、油脂、灰尘等附着污物必须清除干净，。

3、稀释时应使用专用稀释剂以防气泡或针孔发生。

4、硬化剂因很容易与空气中水份反应产生气泡与胶化，必须将桶盖盖紧，以防与空气中水份接触。

5、注意可用时间限制，主剂与硬化剂混合后，必须在可用时间内用完。

6、一次喷涂干膜厚度超过50u 时，极易产生气泡，施工时应做有效管制。

7、涂装器具用完后，应即洗净以免发生硬化胶固。

8、本项涂料底漆不适合使用硝基喷涂二度底漆。

备注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不

明之处，请与本公司技服部联系。