

特价光屏蔽作用PC日本出光URC2501

产品名称	特价光屏蔽作用PC日本出光URC2501
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PC日本出光URC2501:遮光，光屏蔽作用，阻燃 日本出光URC2501:日本出光URC2501 日本出光:日本出光
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PC日本出光URC2501高度反射的，遮光，光屏蔽作用，阻燃V0，LCD，LED应用

填料/增强材料

矿物填料, 20% 填料按重量

特性

反射率高

阻燃性

用途

LCD 应用

LEDs

UL文件号

E48268

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度1.38g/cm³ISO 1183溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)35.0cm³/10minISO 1133收缩率 - 流动方向 (2.00 mm)0.50 到 0.60%内部方法机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 (屈服)50.0MPaISO 527-2标称拉伸断裂应变70%ISO 527-2弯曲模量2200MPaISO 178弯曲应力80.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)30kJ/mISO 179热性能额定值单位制测试方法热变形温度 0.45 MPa, 未退火136 ° CISO 75-2/B 1.8 MPa, 未退火125 ° CISO 75-2/A线形热膨胀系数 - 流动6.5E-5cm/cm/ ° CISO 11359-2RTI Elec80.0 ° CUL 746RTI Imp80.0 ° CUL 746RTI80.0 ° CUL 746可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 (1.00 mm, NC)V-0UL 94光学性能额定值单位制测试方法透射率0.1%ISO 13468-1补充信息额定值ISO Shortname>PC-MD20注射额定值单位制干燥温度120 ° C干燥时间5.0 到 8.0hr料筒后部温度260 到 280 ° C料筒中部温度260 到 280 ° C料筒前部温度260 到 280 ° C模具温度80.0 到 90.0 ° C

本司原料订货最少25KG以上,本市区可送货上门; 其它地区客户发物流, 快递或货运; 不便之处敬请谅解! 具体运费根据承运公司而定。若需要邮寄试机样品的,我们免费提供少量试机样品, 采用快递或货运,快递费用由买家承担。

选用物流或者快递的客户, 请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。原料到贵司后, 请不要拆外包装, 应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后, 请当面检查, 若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存, 并立即与我司联系。

我们承诺期限内发货, 但对承运人无法作出保证, 若快递超出3天, 货运超出5天, 请联系我们协助查询。

注:本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订(价格高的原料可以散卖), 批量有折扣,款到发货(本市区范围城市可货到付款).如有疑问, 全程提供详尽的问题解决方案。