

PCPBT 2230 BK1066代理商

产品名称	PCPBT 2230 BK1066代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

PC / PET 2230 物性表

基本信息添加剂

冲击改性剂

特性

冲击改性

外观

黑色

可用颜色

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.22g/cm³ASTM D792熔流率（熔体流动速率）ASTM D1238 265 ° C/2.16 kg6.5g/10 minASTM D1238 300 ° C/1.2 kg14g/10 minASTM D1238收缩率 - 流动 (3.18 mm)0.80%ASTM D955吸水率 (24 hr)0.17%ASTM D570硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)117ASTM D785机械性能额定值单位制测试方法抗张强度48.3MPaASTM D638伸长率 (断裂)70%ASTM D638弯曲模量2210MPaASTM D790弯曲强度89.6MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.18 mm)800J/mASTM D256热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)121 ° C ASTM

D648线形热膨胀系数 - 流动 $6.3E-5\text{cm/cm/}^\circ\text{C}$ ASTM

D696电气性能额定值单位制测试方法体积电阻率 $7.0E+15\text{ohms}\cdot\text{cm}$ ASTM D257介电强度 24kV/mm ASTM

D149可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级 (1.50 mm) HBUL 94