

环氧云铁中间漆 钢结构网架专用漆

产品名称	环氧云铁中间漆 钢结构网架专用漆
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	14.00/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧（注册地址）
联系电话	0516-67048500 15950671055

产品详情

环氧云铁中间漆（双组份）

一、组成：该漆是以环氧树脂、云母氧化铁红、颜料、填料、助剂、溶剂等组成为一组份，以固化剂为另一组份调制而成的双组份涂料

二、特性：层间附着力好，填充性优异，良好的耐酸、碱、盐腐蚀性

三、用途：适用于钢铁设备、钢结构、管道做中间漆用

四、技术参数

项 目	检测指标
颜色	红褐色或灰色
固体份	60%

漆膜外观	平整光滑	
粘度 (涂-4#杯)S	70-130	
硬度	3H	
冲击 kg*cm	50	
表干 23	0.5h	
实干 23	24(h)	
闪点	25	
细度 m	40	
柔韧性 mm	1	
附着力 划格法级		
最短复涂时间 h >	10	24
	20	8
	30 以上	6

五、建议涂装道数：两道，干膜厚度60微米。

六、漆：固化剂 9:1，稀释剂理论配比3:1（以实际施工为准），固化剂和油漆配比之后4小时之内必须用完，以免固化造成浪费。

七、配套用漆：底漆：环氧类、氯化橡胶类、聚氨酯类、丙烯酸类底漆等

面漆：醇酸类、环氧类、乙烯类、氯化橡胶类、卷之类、丙烯酸类面漆等

八、表面处理：前道漆膜必须干燥完全，对固化已久的涂层，涂刷前表面进行打磨并除去层表面的油污、灰尘，漆膜上无酸碱及水分凝结等杂物后方能涂装后道油漆

九、贮存：符合HG/T2458-93标准

十、注意事项：1、本品易燃，应贮存于通风阴凉处，远离热源，火源，避免阳光直射

2、采取适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触

3、切勿呼吸涂装时产生的漆雾，请使用适宜的防护用具

4、置废漆及包装物时必须符合当地环保条例