

# 平顶山厚浆型环氧煤沥青防腐漆 ¥ 旗舰店

产品名称	平顶山厚浆型环氧煤沥青防腐漆 ¥ 旗舰店
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青腾 型号:HL52-1 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

## 产品详情

### 平顶山厚浆型环氧煤沥青防腐漆 ¥ 旗舰店

相关别称是：环氧煤沥青防腐漆 环氧煤沥青防腐涂料 环氧沥青漆 产品说明：环氧煤沥青漆是厚浆型聚酰胺固化环氧焦油涂料，具有非常好的耐腐蚀性、耐水性，主要使用在重防腐以及腐蚀性恶劣的地区。环氧煤沥青漆包括底漆和面漆，漆膜呈黑色，施工性优异，可配套其他防腐材料，如玻璃丝纤维布、冷缠带等一起使用，达到较厚的涂层，提高防腐效果。主要组成：该产品是厚浆型，以环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。主要特性：漆膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性；高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。主要用途：广泛用于船底、压载水仓、码头钢桩、矿井钢铁支架、酸槽、自来水管道路以及工矿企业冷却水管道路的外壁防腐用底、面漆。技术指标如下表：

漆膜外观	漆膜平整光滑，黑色符合标准样板	铅笔硬度	H
干燥时间	标准厚度单涂层，25	附着力	2（划圈法，级）
表干	2小时	冲击强度	50kgcm
实干	24小时	耐盐水（3%盐水，25℃，30天）	不起泡，不生锈，不脱落
弯曲实验	1mm	耐碱水（10%NaOH，25℃，30天）	不起泡，不生锈，不脱落
耐酸性（20%硫酸，25℃，30天）	不起泡，不生锈，不脱落	配比	漆料：H-100 固化剂 = 5：1（重量比）
包装规格	漆：20千克/斤，固化剂：2.0千克/斤	理论用量	250～350g/m <sup>2</sup>
施工时限	8h，（25℃）	建议涂装道数	涂装二至三道，50μm/道，干漆膜250μm以上
完全固化	7天		

配套用漆 可作为底面合一漆使用；与HL52-72铝粉环氧煤沥青面漆配套用于户外耐候。表面处理 有氧化皮钢材，喷砂去锈质量达到Sa2.5级；无氧化皮钢材喷砂达Sa2.5级；涂漆基要达到洁净、无

油污、灰尘等污物。涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

喷嘴尺寸	出口压力	稀释比率 (以漆料重量计)
无气喷涂	0.43mm-0.53mm	15-20Mpa 0-15%
空气喷涂	2.0-2.5mm	0.3 ~ 0.5Mpa 20-40%
刷涂	——	0-10%

稀释剂 环氧专用稀释剂

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须设计用途 环氧煤沥青漆主要适用于地下设施的防腐，如埋地管道、地下储罐、供热管道、石油管道外壁等；用于潮湿地区防腐，或水下浸没区防腐，如污水管道内壁、水下钢结构、污水处理池、压载舱等；用于水泥混凝土结构的防腐，防止水汽对基材造成腐蚀。环氧煤沥青漆更多详情来电咨询：

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。