

# 改性高白氢氧化铝微粉

产品名称	改性高白氢氧化铝微粉
公司名称	淄博万斗新材料有限公司
价格	9800.00/吨
规格参数	品牌:万斗 型号:WF-1 产地:淄博
公司地址	淄博市张店区世纪路
联系电话	0533-3117707 13173261757

## 产品详情

### 改性高白氢氧化铝填料

淄博万斗新材料有限公司生产的改性高白氢氧化铝填料，粒度搭配均匀，使用最先进的设备及工艺，使产品颗粒形状无限接近球型，使粘度、吸油率大大降低，提高制品亲和力及阻燃性。改性高白氢氧化铝填料主要用于橡胶、塑料、造纸、电器绝缘器件、电线电缆等的阻燃或填充用微粉氢氧化铝；复合材料中作阻燃或填充和牙膏磨擦剂用的细粒氢氧化铝；在高档光学玻璃、人造玛瑙制品、人造大理石及复合材料制品中用的粗粒氢氧化铝。改性高白氢氧化铝具有白度高、粒度均匀、低铁、低硅和吸油率低等特点，各类指标均达到了国内外该产品现有水平，具有良好的阻燃、消烟功能，还可以改善制品的抗漏电、耐电弧、耐磨和防老化性能，主要应用于电缆、塑料、橡胶、电子和绝缘器件等行业，备受国内外用户的关注和好评。

高白氢氧化铝填料主要应用于电子电器灌封胶，环氧树脂浇注料、塑封料，电器开关，玻璃钢制品（格栅、拉挤、手糊、模压、模塑、），smc、bmc、dmc模压塑料，地毯，造纸，玻璃，电线电缆料，发泡材料，高性能黏合剂，涂料，防火板材，人造石，人造革，聚氨酯，聚酰胺，聚烯烃，不饱和聚酯树脂，合成橡胶等各种功能性高分子制品。

### 氢氧化铝理化指标

产品牌号

化学成份，%

PH

吸油率

ml/100g

白度

粒度

附着水

Al(OH)<sub>3</sub>

SiO<sub>2</sub>

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Na<sub>2</sub>O

中位粒径

D<sub>50</sub>, μm

+100

目

+325

目

H-WF-1

99.5

0.08

0.02

0.30

7.5-9.8

55

97

1 max.

0

0.1 max.

0.5

H-WF-2N

99.5

0.08

0.02

0.40

50

96

1-3

0

0.1 max.

0.5

H-WF-5

99.6

0.05

0.02

0.25

7.5-9.8

40

96

3-6

0

1

0.4

H-WF-7

99.6

0.05

0.02

0.30

35

96

6-8

0

3

0.4

H-WF-8

99.6

0.05

0.02

0.30

33

96

7-9

0

3

0.4

H-WF-10

99.6

0.05

0.02

0.30

33

96

8-11

0

4

0.3

H-WF-10-LS

99.6

0.05

0.02

0.20

7.5-9.0

33

96

8-11

0

4

0.3

H-WF-10-SP

99.6

0.03

0.02

0.20

7.5-9.8

32

95

8-11

0

4

0.3

H-WF-14

99.6

0.05

0.02

0.30

32

95

13-18

0

12

0.3

H-WF-14-SP

99.6

0.03

0.02

0.20

30

95

13-18

0

12

0.3

H-WF-25

99.6

0.05

0.02

0.30

32

95

22-28

0

35

0.20

H-WF-50-SP

99.6

0.03

0.02

0.20

30

93

40-60

0

-

0.20

H-WF-60-SP

99.6

0.03

0.02

0.20

30

92

50-70

0

-

0.10

H-WF-75

99.6

0.05

0.02

0.20

40

93

75-90

0

-

0.10

H-WF-75-SP

99.6

0.03

0.02



0.20

30

92

75-90

0

-

0.10

H-WF-90

99.6

0.05

0.02

0.20

40

93

70-100

0

-

0.10

H-WF-90-SP

99.6

0.03

0.02

0.20

30

91

80-110

0

-

0.10