江西 虹牌 600°C耐热涂料

产品名称	江西 虹牌 600°C耐热涂料
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	500.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 型号:1508 产地:江苏 昆山
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

台湾虹牌600°C银色耐热涂料HEAT－RESISTING PAINT
600°C产 品 号 码1508型 别由纯矽利康树脂（Pure
Silicone Resin ）及耐高温铝粉浆构成之耐高热面漆。用 途发电机、
锅炉、烟囱及化学工厂、钢铁工厂等高温设施之耐热面漆。特 性1.
具有良好耐热性，能耐热至600°C。2.耐水、耐油、耐候性非常优良。3.附着力强。4.容易施工。颜
色银色遮 盖 力12.5㎡/L以上重
量 1.0kg/L以上粘
度50 -70 KU（25°C）干 燥 时 间指触: 1小时以内（25°C）
坚结：1小时以内（200°C） 漆 膜 厚 度湿膜:50μ
(Micron) 干膜:15μ (Micron)理 论 涂 布 量75.7㎡/Gal 20.0㎡/L
20.0㎡/kg 涂 装 间 隔最少24小时 总 不 挥 发 物30%以上调 薄
剂521耐热漆调剂或二四甲笨调 薄剂用 量5-15%（不含清洗工具）适 用 底 漆NO1500
600°C耐热底漆贮 藏 安 定 性正常情况下,至少一年。涂 装 方 法刷涂、喷涂施工
注意事项1.被涂物表面之水份、油脂、灰尘、旧漆膜及铁锈等必须应用喷砂处理至 SIS
Sa2以上。2.原则上应在常温施工，被涂物温度超过60°C施工时，很容易发生起泡、
剥离现象。3.底漆及面漆以均匀各涂二道为限度，但总漆膜厚度超过80μ时，容易发生 龟裂、剥离现象
。4.施工完后，缓慢加温至要求耐热度之一半，维持约1小时中，再将温度升高至要求耐热度，如直接加
热至耐热度时，必将发生起泡、剥离现象。 备 注此份产品说明
资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，
并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。