

台湾台聚EVA（中国）一级代理商

产品名称	台湾台聚EVA（中国）一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	台湾台聚:台湾台聚 EVA:EVA
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

专业销售EVA系列多种牌号 货源充足 质优价廉 量大从优

我公司所销售原料全部为原产原包,可为客户提供有关报告证明 性能测试报告,如:MSDS、SGS (RoHS)、FDA、ASTM或ISO物性资料,无毒证明,COA,UL黄卡等等!

台湾台聚EVA

台湾台塑EVA

宁波台塑EVA

扬子巴斯夫EVA

韩国LG EVA

韩国韩华EVA

韩国乐天化学EVA

韩国韩华道达尔EVA

中石化燕山EVA

法国阿科玛EVA

美国杜邦EVA

日本三井化学EVA

北京有机EVA

泰国石化EVA

EVA/UE630/VA含量16%,重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.937 g/cm³缺口冲击强度:430
拉伸强度:16 MPa断裂伸长率:68 %。

EVA/UE631/VA含量22%,重要参数：熔体流动速率:1.4 g/10min密度:0.942 g/cm³缺口冲击强度:374
硬度:36 维卡软化点:64 。

EVA/UE632/VA含量22%,重要参数：熔体流动速率:2.2 g/10min密度:0.942 g/cm³拉伸强度:16
MPa断裂伸长率:820 %硬度:34。

EVA/UE633/VA含量20%,重要参数：熔体流动速率:19 g/10min密度:0.938 g/cm³硬度:34
维卡软化点:60 脆化温度:-76 。

EVA/UE659/VA含量25%,重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.947 g/cm³缺口冲击强度:444
拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:87 %。

EVA/UE508/VA含量8%,重要参数：熔体流动速率:85 g/10min密度:0.925 g/cm³拉伸强度:7
MPa断裂伸长率:400 %硬度:40。

EVA/UE506/VA含量6%,重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:0.925 g/cm³硬度:43
维卡软化点:78 脆化温度:-76 。

EVA/UE510//VA含量6%,重要参数：熔体流动速率:75 g/10min密度:0.926 g/cm³硬度:34
维卡软化点:68 脆化温度:-76 。

EVA/UE629/VA含量18%,重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min密度:0.939 g/cm³缺口冲击强度:430
硬度:31 维卡软化点:64 。

EVA/UE612-04/VA含量19%,重要参数：熔体流动速率:150 g/10min密度:0.94 g/cm³拉伸强度:5
MPa断裂伸长率:630 %硬度:34。

EVA/UE634-04/VA含量28%,重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:0.948 g/cm³拉伸强度:17
MPa断裂伸长率:830 %维卡软化点:42 。

EVA/UE638-04/VA含量28%,重要参数：熔体流动速率:18 g/10min密度:0.948 g/cm³硬度:28
维卡软化点:45 脆化温度:-76 。

EVA/UE639-04/VA含量28%,重要参数：熔体流动速率:150 g/10min密度:0.945 g/cm³拉伸强度:3 MPa断裂伸长率:800 %维卡软化点:40 。

EVA/UE649-04/VA含量19%,重要参数：熔体流动速率:400 g/10min密度:0.94 g/cm³硬度:25 维卡软化点:39 脆化温度:-30 。

EVA/UE653-04/VA含量28%,重要参数：熔体流动速率:400 g/10min密度:0.942 g/cm³拉伸强度:1 MPa断裂伸长率:800 %维卡软化点:37 。

EVA/UE654-04/VA含量33%,重要参数：熔体流动速率:30 g/10min密度:0.955 g/cm³拉伸强度:6 MPa断裂伸长率:900 %。

EVA树脂用途很广。一般情况下，乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在20~28%的EVA

主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。如：

（1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。

（2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

（3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。

（4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。

（5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。