PA66美国RTP安特普204FR

产品名称	PA66美国RTP安特普204FR
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PA66美国安特普RTP 204FR物性表 型号:PA66美国安特普RTP 204FR最新价格 产地:PA66美国安特普RTP 204FR材质报告
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

RTP 204 FR 物性表

基本信息黄卡编号

E84658-251392

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量

特性

阻燃性

RoHS 合规性

联系制造商

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.64g/cmASTM D792收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.20 到 0.30%ASTM D955吸水率 (23 ° C, 24 hr)0.70%ASTM D570含水量0.20%补充信息额定值单位制Primary Additive25%硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)118ASTM D785机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量10300MPaASTM D638抗张强度138MPaASTM D638伸长率 (屈服)2.0 到 3.0%ASTM D638弯曲模量8960MPaASTM D790弯曲强度207MPaASTM

D790冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm)91J/mASTM
D256无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm)690J/mASTM
D4812热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度ASTM D648　0.45 MPa, 未退火246 ° CASTM
D648　1.8 MPa, 未退火229 ° CASTM D648电气性能额定值单位制测试方法体积电阻率>
1.0E+14ohms · cmASTM D257介电强度 1(in Oil)19kV/mmASTM D149介电常数 (1 MHz)3.80ASTM
D150耗散因数 (1 MHz)0.015ASTM D150可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级 (0.800 mm)V-0UL
94极限氧指数34%ASTM D2863注射额定值单位制干燥温度79.4 ° C干燥时间4.0hrDew
Point-17.8 ° C加工（熔体）温度277 到 299 ° C模具温度65.6 到 107 ° C注塑压力68.9 到 124MPa