

PEEK 2201代理商

产品名称	PEEK 2201代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

RTP 2201 LF 物性表

基本信息填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量

特性

流动性低

RoHS 合规性

联系制造商

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.37g/cm³ASTM D792收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.60%ASTM D955含水量0.10%补充信息额定值单位制Primary Additive10%机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量6210MPaASTM D638抗张强度124MPaASTM D638伸长率 (屈服)5.0%ASTM D638弯曲模量5520MPaASTM D790弯曲强度193MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法悬臂梁缺口冲击强度 (3.20 mm)69J/mASTM D256无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm)850J/mASTM D4812可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.)V-0UL 94注射额定值单位制干燥温度149 °C干燥时间3.0hrDew Point-28.9 °C加工 (熔体) 温度349 到 399 °C模具温度163 到 218 °C注塑压力82.7 到 124MPa