



????	500g/ cm2 *100?	99%????	OK
???	?????	24???	OK
???	QUV???	72???	OK

## GLB油墨[使用说明]

- 1、承印物在印前先用白电油或酒精擦拭表面，干净后再印刷,保持油墨和承印物有良好的附着力。
- 2、本系列油墨必须搭配一定比例的硬化剂才能反应成膜，按主剂/硬化剂10%比例配制并搅拌均匀后，最好是先固化10分钟，再行添加稀释剂以调整到印刷粘度。
- 3、25 条件下混入硬化剂后油墨可使用时间为6-8Hr，超过此时限，品质将有所影响，建议每批次配制量以六小时内用完为准。
- 4、烘烤硬塑料类在80-90 烘烤30分钟左右(具体根据底材的承受度而定,冷却1个小时后即达到最佳效果,自然干燥10小时,完全干燥24小时后测试(耐酒精、耐百格、摩擦测试)，如果环境然温度低，自然干燥时间会加长。

以上油墨经SGS检测符合欧盟ROSH、CPSIA、REACH、ASTM、CA65等标准.

敬告：以上资料记载为本公司实验室资料数据，仅供参考，不作担保和承诺，请在充分测试后加以使用

。