

耐低温PC-ABS T65

产品名称	耐低温PC-ABS T65
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC-ABS T65
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PC-ABS T65 , 德国拜耳PC-ABS , 耐低温

德国拜耳PC-ABS T65耐低温

Bayblend T65 物性表

基本信息特性

抗静电性

良好的流动性

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度 (23 ° C)1.13g/cmISO 1183溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/5.0 kg)15.0cm/10minISO 1133收缩率 1ISO 2577 垂直流动方向 : 260 ° C, 3.00 mm0.65 到 0.85%ISO 2577 流动方向 : 260 ° C, 3.00 mm0.65 到 0.85%ISO 2577吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C1.0%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH0.20%ISO 62机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 (23 ° C)2200MPaISO 527-2/1拉伸应力ISO 527-2/50 屈服, 23 ° C52.0MPaISO 527-2/50 断裂, 23 ° C52.0MPaISO 527-2/50拉伸应变ISO 527-2/50 屈服, 23 ° C4.8%ISO 527-2/50 断裂, 23 ° C> 50%ISO

527-2/50冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度ISO 180/A -30 ° C35kJ/mISO 180/A 23 ° C45kJ/mISO 180/A无缺口伊佐德冲击强度ISO 180 -30 ° C无断裂ISO 180 23 ° C无断裂ISO 180热性能额定值单位制测试方法热变形温度 0.45 MPa, 未退火124 ° CISO 75-2/B 1.8 MPa, 未退火103 ° CISO 75-2/A维卡软化温度 --119 ° CISO 306/B50 --121 ° CISO 306/B120线形热膨胀系数ISO 11359-2 流动:23 到 55 ° C8.0E-5cm/cm/ ° CISO 11359-2 横向:23 到 55 ° C8.5E-5cm/cm/ ° CISO 11359-2电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率1.0E+15ohmsIEC 60093体积电阻率 (23 ° C)1.0E+15ohms · cmIEC 60093可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级 (0.850 mm, Bayer Test)HBUL 94充模分析额定值单位制测试方法Melt Viscosity 2(260 ° C)210Pa · sISO 11443-A

让你买湘远塑胶的理由

- 1 免费提供样品及小批量试模。
- 2 免费提供原料材质证书及各种认证报告。
- 3 24小时技术跟踪支持。
- 4 价格更便宜，可为你节省5%以上。
- 5 出货周期快，全国范围只需3-4天。

我司的货源稳定，可全国供货，经营产品可提供无毒SGS绿色环保，欧盟ROHS超低卤素含量，无卤，美国UL黄卡安全认证，MSDS化学品安全报告书材质证明，NSF饮用水接触材料认证以及ASTM或ISO原厂物料性能；另可为客户分析样板并提供样本原料型号的信息咨询；如需订购、了解产品信息及当日报价，敬请来电。