

A2469源禾缘禾科思创一级代理商水性固化剂

产品名称	A2469源禾缘禾科思创一级代理商水性固化剂
公司名称	上海缘禾化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区民民路380弄27幢
联系电话	02150311197 18918158830

产品详情

特性 水性羟基官能聚丙烯酸酯分散体

与脂肪族聚异氰酸酯结合使用作水性双组分清漆用于一般工业涂料面漆的配方。也可以与三聚氰胺数值结合用于单组份涂料

供应形式 约45%在水/1-丁氧基-2-丙醇中，使用二甲基乙醇胺进行中和,8.0%1-丁氧基-2-丙醇。

规格

特性 数值

单位 测试方法

粘度, 23 ° C (D约为40 s-1)

2500

mPa · s

DIN EN ISO 3219/A.3

非挥发组分含量

(1g/1h/125 ° C , 对流烘箱) pH

(1 : 4 稀释在去离子水中)

43.5 - 46.5

% DIN EN ISO 3251

7.5 - 9.0

DIN ISO 976

其它数据* 特性

	数值	单位	测试方法
羟值含量 (固体树脂计算值)	约 2.5	%	
酸值	约 9	mg KOH/g	DIN EN ISO 2114
密度,20	约 1.06	g/ml	DIN EN ISO 2811

*此数据为一般性资料，不作为产品说明书的一部分。

特性/应用 Bayhydrol A 2469 是一种羟基官能聚丙烯酸酯分散体，该产品可用水稀释至施工粘度。

Bayhydrol A 2469 结合脂肪族聚异氰酸酯产量高光泽面漆，可在室温下干燥或强制干燥，例如在 80 ° C

固化后的漆膜坚硬柔韧，并具有良好的单涂层的附着力，一个良好的耐溶剂性和耐水性。当正确制备，例如：结合 Bayhydur304 在 NCO / OH 的比例为 1.5 : 1，活化期大约 5 个小时。

Bayhydrol A 2469 具有良好的颜料润湿性和高剪切稳定性。砂磨机是合适的打磨设备。只有与低水溶含量的颜料和填料可以被使用。对于许多颜料和填料，通常都应进行其相容性测试。

当 Bayhydur 或德士模都被加入研磨浆时，必须加入增稠剂以确保高剪切效果。增加约 0.4 % Borchigen PW25 (以固体计算粘