

干湿摩擦牢度提升剂MT-8

产品名称	干湿摩擦牢度提升剂MT-8
公司名称	上海盖普化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区富荣经济开发区叶榭镇东石路3号26室
联系电话	13917351360

产品详情

CAS

上海盖普化工有限公司

干湿摩擦牢度提升剂 mt-8

mt-8是本公司新开发的摩擦牢度提升剂，对纤维素纤维的染色牢度，干、湿摩擦牢度具有非常好的效果，具专一的针对性。

【特长】

一般的浸轧法和吸尽法即可得到很好的湿摩擦牢度。

在纤维表面形成薄膜，处理浓度越高效果越佳。

不改变织物原来的手感和风格，不具防水性。

【性状】

外观乳白色液体

主成分变性有机硅+特种树脂

离子性阳离子

ph值中性

【使用方法】

浸轧法 50-100g/l,干燥100

吸尽法 5-10% (o.w.f)

浴比 1 : 10或1 : 20

处理条件 40-50 × 20分钟脱水 干燥 (100)

【注意事项】

加工前，染色织物必须进行皂洗、水洗。

与其它柔软剂、助剂、整理剂并用时必须进行充分的小试，确认无误后方可投入大生产。

已使用过其它固色剂加工后的织物要修正，进行mt-8整理前必须进行阴离子还原，一般流程为：阴离子还原修正 水洗 加入mt-8 (浸轧或吸尽法) 干燥 固色。固色剂可选用本公司gpa或gp-8 柔软整理 干燥即可。

未加入过固色剂的织物：mt-8浸轧法 干燥 固色、柔软干燥即可。

mt-8湿摩擦牢度提升剂不能与其它固色剂共浴或并用。

以上资料仅供参考，一切结果以用户实验为准。