

ABS 韩国LG XR-401

产品名称	ABS 韩国LG XR-401
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国LG:ABS 韩国LG XR-401 汽车内部零件汽车外部零件:电子外壳
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

韩国LG XR-401,ABS 韩国LG XR-401

韩国LG XR-401,ABS 韩国LG XR-401

用途：把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、安全帽、家电制品。

本公司供应工程塑料

POM PC PA6 PA66 PA12 PA46 PA6T PA9T

PBT PPO PET PC/ABS ASA PPA PMMA 加纤料

特种工程塑料

铁氟龙 PEI LCP PSU PPS PES PPSU PEEK 等

热塑性塑料

TPU TPE TPV EVA TPR TPX 等

本公司郑重承诺所供产品绝对原产原包！假一赔十！

公司可提供:ROHS(SGS)报告,UL认证,认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)

欢迎订货热线：13532886152 {微信同号} 网址<http://xy888888.kuyibu.com>

LG ABS XR401 物性表

基本信息黄卡编号

E248280-462768

E67171-248410

特性

耐热性, 高

用途

电气/电子应用领域

汽车内部零件

汽车外部零件

外壳

加工方法

注射成型

多点数据

Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法比重1.05g/cm³ASTM D792熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)9.0g/10 minASTM D1238收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.40 到 0.70%ASTM

D955硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)110ASTM

D785机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 1(屈服, 3.20 mm)49.0MPaASTM D638伸长率 2(断裂, 3.20 mm)20%ASTM D638弯曲模量 3(3.20 mm)2550MPaASTM D790弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm)78.5MPaASTM

D790冲击性能额定值单位制测试方法悬臂梁缺口冲击强度ASTM D256 -30 ° C, 3.20

mm88J/mASTM D256 -30 ° C, 6.40 mm78J/mASTM D256 23 ° C, 3.20 mm260J/mASTM

D256 23 ° C, 6.40 mm250J/mASTM D256热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度ASTM

D648 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm106 ° CASTM D648 1.8 MPa, 未退火, 6.40

mm97.0 ° CASTM D648维卡软化温度106 ° CASTM D1525 5RTI Elec60.0 ° CUL 746RTI Imp60.0 ° CUL

746RTI60.0 ° CUL 746电气性能额定值单位制测试方法体积电阻率1.5E+3ohms · cmASTM

D257介电强度 (1.00 mm)33kV/mmASTM D149耐电弧性PLC 6ASTM

D495相比耐漏电起痕指数(CTI) 6PLC 0UL 746可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级HBUL

94注射额定值单位制干燥温度80.0 到 90.0 ° C干燥时间3.0 到 4.0hr建议的最大水分含量<

0.070%料筒后部温度180 到 200 ° C料筒中部温度200 到 220 ° C料筒前部温度220 到 230 ° C射嘴温度220 到 230 ° C加工 (熔体) 温度190 到 210 ° C模具温度40.0 到 60.0 ° C背压0.981 到 2.94MPa

