新新闻发布PC德国拜耳2405

产品名称	新新闻发布PC德国拜耳2405
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	1:PC德国拜耳2405 高流动 2:德国拜耳2405 高流动 3:德国拜耳
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PC德国拜耳2405 高流动

基本性能额定值单位测试方法吸水性 (饱和值23°C,Saturation)0.3%ISO 62熔体流动速率 (300°C.1.2kg)20g/10minISO 1133密度1200KG/mISO 1183吸温性 (23°C /50 °C相对温度,)0.12%ISO 62熔体流动速率 (300°C.1.2kg)19g/cmISO 1133物理性能额定值单位测试方法折射系数1.586ISO 489雾度(透明材料) (3mm)＜0.8%ISO 14782透光率(透明材料)DIN 5036-1 (2mm)89% (4mm)87% (1mm)89% (3mm)88%机械性能额定值单位测试方法屈服应变 (50mm/min)6.0%ISO 527拉伸蠕变模量 (1000h)1900MPaISO 899-1屈服应力 (50mm/min)65MPaISO 527拉伸蠕变模量 (1h)2200MPaISO 899-1IZOD缺口冲击强度ISO 180-4A (-30°C)12KJ/m (23°C)75KJ/mCharpy冲击强度ISO 179-1eU (23°C)NKJ/m (-30°C)NKJ/m拉伸模量 (1mm/min)2400MPaISO 527名义断裂拉伸应变 (50mm/min)＞50%ISO 527穿透能量ISO 6603-2 (-30°C/2mm)60J电气性能额定值单位测试方法 (23°C/2mm)55J相对介电常数 (1MHz)3.0IEC 60250最大穿透力 (23°C/2mm)5100NISO 6603-2辉光金属丝试验温度 (3.0mm)850°CIEC 60695-2-12损耗因素 (100Hz)510-4IEC 60250最大穿透力 (-30°C/2mm)6100NISO 6603-2辉光金属丝试验温度 (1.0mm)850°CIEC 60695-2-12相对介电常数 (100Hz)3.1IEC 60250辉光金属丝试验温度 (2.0mm)850°CIEC 60695-2-12体积电阻率10Ω.mIEC 60093抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA)275等级/RatingIEC 60112表面电阻率10ΩIEC 60093损耗因素 (1MHz)9010-4IEC 60093介电强度 (1mm)32kv/mmIEC 60243-1加工性能额定值单位测试方法成型收缩率0.5-0.7%0.5-0.7%热性能额定值单位测试方法可烧性 (厚度mm黄卡)V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0)ClassISO 1210(ISO 10351)UL 94热变化温度ISO 75-2 (1.80MPa)125°C (0.45MPa)137°C模具温度80°CISO 294维卡软化温度 (50N.50°C/h)144°CISO 306熔体温度280°CISO 294玻璃化温度 (10°C/min)146°CISO 11357-2热膨胀系数 (23-55°C)0.610-4/°CISO 11359-2辉光金属丝试验温度 (1.5mm)850°CIEC 60695-2-12其它性能额定值单位测试方法粘度系数51cm/gISO 1628-4注射速度200mm/sISO 294