

电镀级ABS 727台湾奇美

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 电镀级ABS 727台湾奇美 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 台湾奇美:ABS 727 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

电镀级ABS 727台湾奇美

ABS 727 , 727台湾奇美 , 电镀级ABS

本公司供应工程塑料

POM PC PA6 PA66 PA12 PA46 PA6T PA9T

PBT PPO PET PC/ABS ASA PPA PMMA 加纤料

特种工程塑料

铁氟龙 PEI LCP PSU PPS PES PPSU PEEK 等

热塑性塑料

TPU TPE TPV EVA TPR TPX 等

本公司郑重承诺所供产品绝对原产原包！假一倍十！

公司可提供:ROHS(SGS)报告,UL认证,认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)

欢迎订货热线：13532886152 {微信同号} 网址<http://xy888888.kuyibu.com>

POLYLAC PA-727 物性表

基本信息黄卡编号

E56070-245712

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.04g/cm³ASTM D792 23 ° C1.04g/cm³ISO 1183熔流率 (熔体流动速率) ASTM D1238 200 ° C/5.0 kg1.6g/10 minASTM D1238 220 ° C/10.0 kg19g/10 minASTM D1238溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)19.0cm³/10minISO 1133硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)110ASTM D785球压硬度 (H 358/30)103MPaISO 2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 屈服52.0MPaISO 527-2/50 断裂37.0MPaISO 527-2/50 3.00 mm 147.6MPaASTM D638伸长率 断裂, 3.00 mm 220%ASTM D638 断裂15%ISO 527-2/50弯曲模量 6.00 mm 32650MPaASTM D790 -- 42100MPaISO 178弯曲强度 6.00 mm 576.5MPaASTM D790 -- 673.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度23kJ/mISO 179简支梁无缺口冲击强度无断裂ISO 179悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.00 mm250J/mASTM D256 23 ° C, 6.00 mm230J/mASTM D256 --21kJ/mISO 180/1A无缺口伊佐德冲击强度无断裂ISO 180/1U热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火85.0 ° CASTM D648 1.8 MPa, 未退火87.0 ° CISO 75-2/A 1.8 MPa, 退火95.0 ° CASTM D648 1.8 MPa, 退火98.0 ° CISO 75-2/A维卡软化温度 --105 ° CASTM D1525 7 --102 ° CISO 306/A50 --96.0 ° CISO 306/B50可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 (1.60 mm)HBUL 94注射额定值单位制干燥温度80.0 到 85.0 ° C干燥时间3.0 到 4.0hr料筒后部温度180 到 220 ° C料筒中部温度190 到 230 ° C料筒前部温度190 到 230 ° C模具温度30.0 到 70.0 ° C