PMMA德国赢创德固赛8NDF23

产品名称	PMMA德国赢创德固赛8NDF23
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PMMA德国赢创德固赛8NDF23材质报告 型号:PMMA德国赢创德固赛8NDF23物性表 产地:PMMA德国赢创德固赛8NDF23最新价格
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

Plexiglas Satinice df23 8N 物性表

基本信息特性

高强度

光稳定

良好的流动性

耐气候影响性能良好

硬度高

用途

视频设备

照明漫射器

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法密度1.19g/cmISO 1183溶化体积流率（MVR）(230 ° C/3.8 kg)2.10cm/10minISO 1133机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量3300MPaISO 527-2/1拉伸应力 (断裂)65.0MPaISO 527-2/5拉伸应变 (断裂)2.5%ISO 527-2/5冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)1.8kJ/mISO 179/1简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)16kJ/mISO 179/1eU热性能额定值单位制测试方法热变形温度 0.45 MPa, 未退火103 ° CISO 75-2/B 1.8 MPa, 未退火98.0 ° CISO 75-2/A玻璃转化温度108 ° CISO 11357-2维卡软化温度109 ° CISO 306/B50线形热膨胀系数 - 流动 (0 到 50 ° C)6.3E-5cm/cm/ ° CISO 11359-2可燃性额定值单位制测试方法热灯丝点火温度700 ° CIEC 60695-2-13Fire RatingB2DIN 4102补充信息额定值单位制测试方法Half-Value Angle21.0 ° DIN 5036光学性能额定值单位制测试方法透射率 181.0%ISO 13468-2注射额定值单位制干燥温度< 95.0 ° C干燥时间2.0 到 3.0hr加工（熔体）温度220 到 260 ° C模具温度60.0 到 90.0 ° C