

PC美国陶氏 4800 -1 防火

产品名称	PC美国陶氏 4800 -1 防火
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	2:PC美国陶氏 4800-7 防火 2:透明、耐热、抗冲击、阻燃 2:PC美国陶氏
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PC美国陶氏 4800-7 防火具有透明、耐热、抗冲击、阻燃

物理性能额定值单位测试方法比重1.20g/cm³ASTM D792熔体流动速率 (300 /1.2kg)7.0g/10minASTM D1238成型收缩率 (流动)0.50-0.70%ASTM D955硬度额定值单位测试方法洛氏硬度 (R计秤,3.18mm)123ASTM D785机械性能额定值单位测试方法拉伸模量 (3.18mm)2380MPaASTM D638拉伸强度 (屈服,3.18mm)61.4MPaASTM D638(断裂,3.18mm)58.6MPaASTM D638伸长率 (断裂,3.18mm)120%ASTM D638弯曲模量 (3.18mm)2330MPaASTM D790弯曲强度 (3.18mm)97.9MPaASTM D790悬壁梁缺口冲击强度 (23 ,3.18mm)747J/mASTM D256无缺口悬壁梁冲击 (23 ,3.18mm)无断裂ASTM D256热性能额定值单位测试方法热变形温度 (0.45MPa,退火)137 ASTM D648(1.8MPa,未退火)127 ASTM D648维卡软化温度151 ASTM D1525球压温度>125 IEC 60335-1线形膨胀系数 (流动(-40到82))0.000065cm/cm/ ASTM D696电气性能额定值单位测试方法漏电起痕指数 (2.00mm)225VIEC 60112可燃性额定值单位测试方法UL阻燃等级 (1.60mm)V-0UL94(3.20mm)5VAUL94热灯丝点火温度 (2.00mm)960 IEC 60695-2-13极限氧指数36%ASTM D2863UL746额定值单位测试方法RTI Str125 UL 746RTI Imp105 UL 746RTI Elec125 UL 746