

# PC美国陶氏46-10欢迎来电咨询

产品名称	PC美国陶氏46-10欢迎来电咨询
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	8:PC美国陶氏46-10中流动性，透明 8:PC美国陶氏46-10 8:美国陶氏
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

供应PC美国陶氏46-10中流动性，透明颗粒

### PC 4610-10 物性表

物理性能额定值单位测试方法比重1.20g/cm<sup>3</sup>ASTM D792熔体流动速率(300 /1.2kg)10g/10minASTM D1238成型收缩率(流动)0.50-0.70%ASTM D955硬度额定值单位测试方法洛氏硬度(R计秤,3.18mm)123ASTM D785机械性能额定值单位测试方法拉伸模量(3.18mm)2240MPaASTM D638拉伸强度(屈服,3.18mm)60.7MPaASTM D638(断裂,3.18mm)65.5MPaASTM D638伸长率(屈服,3.18mm)6.0%ASTM D638(断裂,3.18mm)120%ASTM D638弯曲模量(3.18mm)2410MPaASTM D790弯曲强度(3.18mm)100MPaASTM D790悬壁梁缺口冲击强度(23 ,3.18mm)875J/mASTM D256无缺口悬壁梁冲击(23 ,3.18mm)无断裂ASTM D256热性能额定值单位测试方法热变形温度(0.45MPa,退火)144 ASTM D648ASTM D648(1.8MPa,未退火)127(1.8MPa,退火)140 维卡软化温度154 ASTM D1525球压温度>125 IEC 60335-1线形膨胀系数(流动(-40到82 ))0.000068cm/cm/ ASTM D696电气性能额定值单位测试方法介电强度17KV/mmASTM D149介电常数(100Hz)3.00ASTM D150(1MHz)3.00ASTM D150耗散因数(100Hz)0.0010ASTM D150(1MHz)0.0040ASTM D150漏电起痕指数(2.00mm)250VIEC 60112可燃性额定值单位测试方法UL阻燃等级(1.60mm)V-2UL94(3.20mm)V-0UL94热灯丝点火温度(2.00mm)960 IEC 60695-2-13极限氧指数41%ASTM D2863UL746额定值单位测试方法RTI Str125 UL 746RTI Imp110 UL 746RTI Elec125 UL 746光学性能额定值单位测试方法透射率84.0-88.0%ASTM D1003