

# 合金结构40CrMo冷带钢

产品名称	合金结构40CrMo冷带钢
公司名称	上海特舟实业有限公司
价格	1.20/吨
规格参数	结构冷带:40CrMo
公司地址	上海市宝山区友谊路1518(永景国际)弄11号205室
联系电话	021-36070335 13701664517

## 产品详情

40CrMo合金结构冷带钢

冷带钢定轧 可定做冷轧带钢 40Crmo 0.2-5.0\*10-405可定开

35CrMo 0.15-6.0\*5-405可定开

35CrMo 0.15-6.0\*5-405可定开

42CrMo 0.15-6.0\*5-405可定开

42CrMo 0.15-6.0\*5-405可定开

9CrSi 0.15-6.0\*5-405可定开

9CrSi 0.15-6.0\*5-405可定开

T10CrVA 0.15-6.0\*5-4055可定开

T10CrVA 0.15-6.0\*5-405可定开

5CrNiMoV 0.15-6.0\*5-405可定开

5CrNiMoV 0.15-6.0\*5-405可定开

6CrNiMoV 0.15-6.0\*5-405可定开

6CrNiMoV 0.15-6.0\*5-405可定开

Cr06 0.15-6.0\*5-405可定开

Cr06 0.15-6.0\*5-405可定开

50CrVA 0.15-6.0\*5-405可定开

50CrVA 0.15-6.0\*5-405可定开

60Si2MnA 0.15-6.0\*5-405可定开

60Si2MnA 0.15-6.0\*5-405可定开

62Si2MnA 0.15-6.0\*5-405可定开

62Si2MnA 0.15-6.0\*5-405可定开

75Cr1 0.15-6.0\*5-405可定开

75Cr1 0.15-6.0\*5-405可定开

T8A 0.15-6.0\*5-405可定开

T8A 0.15-6.0\*5-405可定开

SK5 0.15-6.0\*5-405可定开

SK5 0.15-6.0\*5-405可定开

40Crmo 0.15-6.0\*5-405可定开

40Crmo 0.15-6.0\*5-405可定开

68Crnimo 0.15-6.0\*5-405可定开

上海福路特钢主营热轧卷板；军用钢；高强度钢；无缝管，高速工具钢；特殊圆钢；冷带钢;进口(瑞典)/国产（舞阳）耐磨板等加工制造，主打特殊钢、锻件，起订量小，规格可定尺，价格实惠，交货时间短，更有优质的质量和服务，致电021-36070335/13701664517小孙QQ:1019465135

加工工艺：

强度、淬透性高，韧性好，淬火时变形小，高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较40Cr Mo钢强度更高和调质截面更大的锻件，如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹，也可用于2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。

热处理规范:淬火850 ,油冷;回火560 ,水冷、油冷。

交货状态:

以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。

力学性能：

抗拉强度 b (MPa): 1080(110)

屈服强度  $\sigma_s$  (MPa): 930(95)

伸长率  $\delta_5$  (%): 12

断面收缩率 (%): 45

冲击功  $A_{kv}$  (J): 63

冲击韧性值  $k_{v2}$  (J/cm<sup>2</sup>): 78(8)

硬度: 217HB

中文名称40CrMo

金相组织

回火索氏体

牌 号40CrMo

标 准GB/T 3077-1988

化学成分:

C:0.35~0.45

Si:0.15~0.40

Mn:0.40~0.70

P: $\leq$ 0.035

S: $\leq$ 0.035

Cr:1.00~1.50

Mo:0.15~0.25