

H60新标管孔道压浆剂预应力管道压浆剂

产品名称	H60新标管孔道压浆剂预应力管道压浆剂
公司名称	青岛卓能达建筑材料有限公司
价格	55.00/袋
规格参数	品牌:卓能达 型号:H-60预应力管道压浆剂 规格:25kg/袋
公司地址	山东省青岛市黄岛区天目山路325号601室
联系电话	17634390719

产品详情

一、应用范围

本产品适用于铁路公路、桥梁、核电站等大型工程的后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。

二、产品特点

- 1、流动性好、不泌水、不分层；
- 2、压浆饱满早强、微膨胀；
- 3、可一次性压浆施工、管道内浆体密实无孔隙；
- 4、预应力钢筋不锈蚀、与混凝土粘结牢固；

三、性能指标

项目

TB/T3192-2008

JTG/TF50-2011

产品型号

PA-60

PA-60A (H-60B)

水胶比 (%)

0.33

0.26 ~ 0.28

凝结时间 (h)

初凝

4

5

终凝

24

流动度 (25) (s)

初始流动度

14 ~ 22

10 ~ 17

30min流动度

30

10 ~ 20

60min流动度

--

10 ~ 25

泌水率 (%)

24h自由泌水率

0

3h钢丝泌水率

0.1

压力泌水率 (%)

0.22MPa

孔道垂直高度 1.8m

3.5

2.0

0.36MPa

孔道垂直高度 > 1.8m

自由膨胀率 (%)

3h

0 ~ 2

24h

0 ~ 3

0 ~ 3

充盈度

合格

抗压强度 (MPa)

3d

20

7d

35

40

28d

50

抗折强度 (MPa)

6.5

6

对钢筋的锈蚀作用

无锈蚀

含气量，%

1~3

/

四、施工工艺

1. 使用前进行试配以确配比，YH-60A（YH-60）推荐掺量为10%。
2. 搅拌：应采用转速不低于1000rpm/min高速机械搅拌机搅拌顺序为：先将水加到相应刻度，开搅拌机，均匀加入压浆剂，然后均匀加入水泥；全部粉料加入完毕之后再搅拌3~5分钟即可压浆。
3. 压浆：在搅拌后尽快压浆，应采取通常的压浆方法，以确保浇筑连续不断。
4. 保护措施：施工过程中要戴保护手套和护目镜。
5. 清洁：用水清洁所有施工工具和设备。

五、包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，净重25kg/袋，保质期为6个月

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。