

PC2865 PC2865

产品名称	PC2865 PC2865
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	23.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC2865 PC2865

PC2865,防火PC

Makrolon 2865 物性表

基本信息黄卡编号

E41613-100111259

添加剂

阻燃性

特性

脱模性能良好

中等粘性

RoHS 合规性

RoHS 合规

外观

半透明

不透明

可用颜色

清晰/透明

加工方法

注射成型

多点数据

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法密度 (23 ° C)1.20g/cmISO 1183表观密度 10.64g/cmISO
60熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)10g/10 minISO 1133溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2
kg)10.0cm/10minISO 1133收缩率 垂直接流动方向0.60 到 0.80%ISO 2577 流动方向0.60 到
0.80%ISO 2577 垂直接流动方向 : 2.00 mm 20.70%ISO 294-4 流动方向 : 2.00 mm 30.65%ISO
294-4吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C0.30%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH0.12%ISO
62硬度额定值单位制测试方法球压硬度115MPaISO
2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 (23 ° C)2400MPaISO 527-2/1拉伸应力ISO
527-2/50 屈服, 23 ° C66.0MPaISO 527-2/50 断裂, 23 ° C70.0MPaISO 527-2/50拉伸应变ISO
527-2/50 屈服, 23 ° C6.2%ISO 527-2/50 断裂, 23 ° C130%ISO
527-2/50标称拉伸断裂应变 (23 ° C)> 50%ISO 527-2/50拉伸蠕变模量ISO 899-1 1 hr2200MPaISO
899-1 1000 hr1900MPaISO 899-1弯曲模量 4(23 ° C)2400MPaISO 178弯曲应力 5ISO
178 3.5% 应变, 23 ° C73.0MPaISO 178 23 ° C97.0MPaISO 178Flexural Strain at Flexural
Strength (23 ° C) 67.1%