

# PA9T尼龙G2450日本可乐丽深圳总代理

产品名称	PA9T尼龙G2450日本可乐丽深圳总代理
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	日本可乐丽:PA9T G2450
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

PA9T是可乐丽从原料单体自行开发的独创性聚酰胺类工程技术塑料。是具有卓越的耐热性、耐药品性以及可以承受反复摩擦特性耐滑动性的成形材料。

中文名

聚酰胺9T

外文名

PA9T

类别

尼龙塑料

密度

1.44

G2450 物性表

物理性能 额定值 单位 测试方法

1.77

收缩率 (流动: 1.00 mm)	0.10
(横向流动: 1.00 mm)	0.50
吸水率 (饱和, 40 )	0.60
洛氏硬度 (R 计秤)	125
机械性能额定值单位测试方法	190
伸长率 (断裂)	2.7
弯曲模量	1400
弯曲强度	240
悬壁梁缺口冲击强度	100
热性能额定值单位测试方法	285
玻璃转化温度 (DSC)	125

熔融温度	306
电气性能 体积电阻率 定值单位测试方法	1.0E+16
介电强度	30
相对电容率 (1 MHz)	3.70
耗散因数 (1 MHz)	0.012
相比耐漏电起痕指数	550
可燃性 UL94 定值单位测试方法	V-0